



5 кг

- ✓ Повышенная адгезия с основанием
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Экспресс гидроизоляция - облицовка через 3 часа
- ✓ Марка водонепроницаемости W12

Сухая, гидроизоляционная быстротвердеющая смесь на цементной основе для наружных и внутренних работ



Скачать инструкцию на другом языке/
 Download the manual in another language
 kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Продукт предназначен для гидроизоляционной защиты и ремонта вертикальных и горизонтальных конструкций из бетона, железобетона, кирпича от действия грунтовых, дождевых вод и препятствию фильтрации влаги через конструкцию при службе в воде. Образует жесткое покрытие и рекомендуется для гидроизоляции подвалов, цокольных этажей, ванных комнат, отмосток, гидроизоляции фундамента и других помещений, не подверженных деформационным нагрузкам.

Продукт имеет разрешение органов ГСЭН на контакт с питьевой водой.

Типы основания	Пол / Стены
Бетон, железобетон, ячеистые блоки, кирпич, штукатурка на цементной основе, наливные полы на цементной, гипсовой или комплексной основе	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+
ЦСП, OSB, фанера	—
Слабые и мелящие основания	—
Сферы применения	
Террасы и балконы	+
Элементы зданий, находящиеся ниже уровня земли – фундамента, подвалы и т.п.	+
Сборные и монолитные бассейны, резервуары для воды хозяйственного назначения глубиной до 80 м	—
Типы дальнейший слоев	Пол / Стены
Клей для плитки и керамогранита	+
Штукатурка на цементной основе	+
Наливные полы на цементной, гипсовой или комплексной основе	+
Использование без дальнейшей отделки (без механических нагрузок)	+
Краска / обои	—
Наливные полы на эпоксидной основе	—

Подготовка основания

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел, жира, цементного молочка и других частиц, препятствующих сцеплению материала с основанием. Трещины, выбоины, каверны и другие остrokонечные неровности до нанесения полимерной гидроизоляции необходимо заделать шпаклевкой, штукатуркой или ремонтным составом на цементной основе, например, PLITONIT РемСостав.

До начала основных работ рекомендуется выполнить пробное оштукатуривание (~1 м²) наиболее сложных участков поверхности в максимальной толщине слоя.

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,18-0,22 л воды (0,9-1,1 л на 5 кг)

1	Отмерьте необходимое для затворения сухой смеси количество воды комнатной температуры
2	Засыпьте сухую смесь в заранее отмеренное количество воды
3	Перемешайте сухую смесь и воду в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой до получения однородной консистенции*
4	Дайте раствору отстояться 5 минут и перемешайте повторно

* частота вращения не более 600 об/мин.

Время использования готовой растворной смеси не более 40 минут.

Порядок производства работ

1	Готовую растворную смесь нанести шпателем, кельмой или кистью в зависимости от консистенции.
!	Работы по нанесению гидроизоляционного покрытия проводить непрерывно, без образования холодных швов.
!	Рекомендуемая толщина одного слоя нанесения: 2-5 мм
!	В случае перерыва более 40 минут нанесенную смесь подрезать перпендикулярно поверхности и укрыть влажным материалом.
!	При устройстве многослойного гидроизоляционного покрытия каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 2-4 часа)

Нанесенную растворную смесь в течении первых 3-х часов необходимо защищать от слишком быстрого высыхания, используя для этого любой укрывочный материал: полиэтиленовая пленка, изоляционный материал на битумной основе и т.п. Также допускается защита нанесенного покрытия в течении первых 3-х часов любым увлажненным тканым материалом.

Технические характеристики

Для смеси в сухом состоянии	
Максимальная крупность заполнителя	0,63 мм
Расход воды для затворения:	
• на 1 кг	0,18-0,22 л
• на мешок 5 кг	0,9-1,1 л
Расход смеси, при толщине слоя 1 мм	1,6-1,8 кг/м ²
Для смеси готовой к применению	
Время использования растворной смеси	не более 40 минут
Начало сроков схватывания готовой растворной смеси	не ранее 30 минут
Для затвердевшего раствора	
Прочность при сжатии в возрасте	
• 3 часа	не менее 4 МПа
• 28 суток	не менее 25 МПа
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	не менее 5 МПа
Прочность сцепления раствора с бетонным основанием	не менее 1 МПа
Марка раствора по морозостойкости	F150
Марка по водонепроницаемости при прямом давлении воды	W12
Марка по водонепроницаемости при обратном давлении воды	W8
Температура эксплуатации	от -20°C до +70°C
Контакт с питьевой водой	разрешен
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 370 Бк/кг

Количество слоев нанесения и расход

Сфера применения	Кол-во слоев	Общая толщина покрытия, мм	Расход, кг/м ²
Пол в душевой/ванной	1	2	3,8
Террасы и балконы	1	2	3,8
Фундаменты, подвалы и т.п.	1-2	3-5	5,4 - 9

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°C до +30°C. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Внимание

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%, и при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Последующие отделочные работы производить после контроля отсутствия дефектов поверхности и фильтрации воды (примерно через 3-е суток). В случае обнаружения дефектов (отслоение, фильтрация воды), данные участки следует вскрыть и повторить работы.

Меры предосторожности

Мастика относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007

При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания

Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Состав

Песок, портландцемент, модифицирующие и гидрофобизирующие добавки, микроволокна.

Транспортировка и хранение

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ГОСТ 31357 и ТУ 23.64.10-279-51552155-2018 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ 8.579-2001. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф <370 Бк/кг; I класс материалов по СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)»).

Важные советы

Для гидроизоляции бассейнов, колодцев, подвалов, резервуаров с водой, других объектов, подвергающихся воздействию повышенного давления воды, рекомендуем использовать эластичную двухкомпонентную гидроизоляцию ПЛИТОНИТ ГидроЭласт 2К. Для устройства бесшовной гидроизоляции под облицовку используйте полимерную гидроизоляцию ПЛИТОНИТ ГидроЭласт, она подойдет для душевых, в том числе без поддона, ванных комнат и других влажных помещений, может применяться для гидроизоляции балкона.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru