



PROFESSIONAL BO'LISH OSON



PLITONIT MASTERKLADKI – quruq eritmali to'ldiruvchi sementli aralashma, gazobeton va penobloklar uchun yelim



Mahsulot g'ovakli beton, gazobeton, penobeton bloklarini yotqizish uchun mo'ljallangan, ichki va tashqi ishlarni amalga oshirishda silikat va g'ovakli keramik bloklar uchun yelim sifatida xizmat qiladi.

Gazobeton va penobloklar uchun qorishma g'ovakli beton yuzasidagi yoriqlar va o'yiqlarni tekislash uchun ta'mirlash tarkibi sifatida ishlatalishi mumkin. U yuqori qulaylik bilan taxlanadi, yetarlicha tez mustahkamlilik yig'ilishini, taxlash elementlari bilan yaxshi birikishini va uning uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi. Yelim chokini surtish qalinligi 1,5 dan 5 mm gacha. Yelim chokining optimal qalinligi — 2-3 mm, bu material sarfini kamaytiradi va gorizontal va vertikal choklarni to'ldirish orqali ishonchli terish natijasini ta'minlaydi, "sovuj ko'priklar" yo'qligini kafolatlaydi. Bu esa o'z navbatida kompleksdagi devor konstruksiyasining issiqlik izolyatsiyalovchi xossalari oshiradi. To'ldiruvchining maksimal fraksiyasi — 0,63 mm, bu ishning texnologik samaradorligini oshiradi va aralashmani surtish vaqtini tejaydi. Foydalanish jarayonida yelim chokining harorati — -50 °C dan +60 °C gacha.

Qadoqlash — 25 kg

- past sarf va yuqori plastiklik
- donalab terish elementlarining barcha turlari bilan ishslash uchun universal material
- ingichka chok 2-3 mm, Qoidalar majmuasiga mos keladi - ishlarni qabul qilish kafolati
- Sovuqqa chidamlilik bo'yicha marka F50

Material sarfi

1 mm qatlama bilan tekislanganda: 1,25-1,3 kg/m²

Terish ishlarni amalga oshirishda:

Yelim chokining qalinligi, mm	1,5	2	3	4	5
1m ³ terish uchun quruq aralashma sarfi, kg	19,1-19,3	25,9-26,3	39,4-40,4	52,5-54,2	65,3-68

Ish olib borish sharoitlari

Ishlarni olib borishda va keyingi 3 kun davomida haroratni +5°C dan +30°C gacha ushlab turishni ta'minlash kerak. Ishlarni bajarish jarayonida eritma aralashmasining harorati — +10 °C dan +30 °C gacha. PLITONIT Antifriz qo'shimchasidan foydalanilganda -35 °C gacha bo'lgan haroratda qo'llashga ruxsat beriladi. Eritma aralashmasiga muzlashga qarshi PLITONIT Antifriz qo'shimchasini qotirish suvi bilan birga qo'shish kerak. PLITONIT Antifriz dozalash:

Talab etiladigan effekt	Ishlarni olib borish harorati	25 kg quruq modda uchun qo'shimcha, litr sarfi
Mustahkamlik to'plashni tezlashtirish	+20 °C dan	0,05 l
Sovuqqa qarshi samara	+5 °C dan -5 °C gacha	0,07 l
	-5 °C dan -10 °C gacha	0,1 l
	-10 °C dan -15 °C gacha	0,12 l

	-15 °C dan -25 °C gacha	0,16
	-25 °C dan -35 °C gacha	0,19

Asosni tayyorlash

Bloklar va plitalarning yuzalari mustahkam, kir, chang, moy, yog'lar, barcha turdag'i bo'yollar va yelimlardan tozalangan bo'lishi kerak. Ularning ustida muz, qor va yaxmalak bo'lismiga yo'l qo'yilmaydi.

Ohak aralashmasini tayyorlash

Quruq aralashmani aralashtirish uchun ichimlik suvidan foydalaning. Aralashtirishdagi nisbat: 25 kg quruq terish aralashmasiga 4,0-5,0 l suv kerak bo'ladi. Quruq aralashmani oldindan o'lchanigan xona haroratidagi suvg'a soling va 2-3 daqiqa davomida qorishma aralashtirgich, elektromixer yoki nasadkali elektrodrel (aylanish chastotasi 600 ayl/min dan oshmaydigan) yordamida bir xil konsistensiyaga kelguncha aralashtiring. Eritma aralashmasini kamida 5 daqiqa qoldiramiz va qayta aralashtiramiz. Qayta aralashtirganda, yuqorida nisbatning maksimal qiymatiga qadar suv qo'shishga ruxsat beriladi. Tayyor aralashmani ishlatalish vaqt 4 soatdan oshmaydi (yelvizak va yuqori harorat bu vaqtini kamaytiradi).

Ishlash tartibi

Tayyor eritma aralashmasini silliq shpatel yordamida allaqachon yonma-yon yopishtirilgan bloklarning vertikal va gorizontal yuzasiga bir tekisda surtiladi va tishli shpatel bilan taroqsimon struktura hosil qilinadi. So'ngra eritma aralashmasiga blok qo'yiladi va uning holati tuzatish vaqt tugagunga qadar to'g'rilanadi. Blok asosga eritma aralashmasi surtilgandan keyin 10 daqiqadan ko'p bo'limgan vaqt ichida yotqizilishi kerak. Yopishtirilgan bloklar va plitalarni tuzatish vaqt – yelimli chok surtilgan paytdan boshlab 5 daqiqadan oshmaydi (asosning suv yutishi, harorat, namlik va havo tezligiga qarab).

Diqqat

Ishlarni bajarish jarayonida eritma aralashmasini vaqtiga vaqt bilan aralashtirib turish tavsiya etiladi. Tayyor aralashmaga qo'shimcha suv kiritish taqiqlanadi. Aralashma teriga rezorbтив ta'sir ko'rsatishi mumkin, ishlarni bajarish paytida qo'lqoplardan foydalaning.

Qishki sharoitidagi terish ishlari: terish va buyumlarning namlanishiga yo'l qo'ymaslik kerak; suvg'a to'yingan va keyinchalik muzlab qolgan silikat buyumlarni ishlatalishga yo'l qo'yilmaydi; tuzlar va tuz eritmalaridan, kislota eritmalaridan,sovuuqqa qarshi komponentlardan (antifrizlardan) va tarkibida xlor bo'lgan muzlashga qarshi vositalardan g'isht terishdagi muzlarni ketkazish uchun foydalish taqiqlanadi; muzlatilgan yoki boshqacha tarzda shikastlangan terish uchastkalari keyingi terish ishlarini boshlashdan oldin olib tashlanishi kerak.

Ehtiyyot choralar

Aralash GOST 12.1.007 bo'yicha 4-xavfli sinfga (past xavfli moddalar) tegishli. Ishni bajarayotganda qo'lqop, himoya ko'zoynagi va respirator himoya vositalaridan foydalaning. Aralashmaning teriga va ko'zlarga tegishidan saqlaning. Ko'z bilan aloqa qilganda, darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. BOLALARDAN UZOQ SAQLANG.

Tashish va saqlash shartlari

Aralashmani yuklarni tashish qoidalari muvofiq yopiq transport vositalarida tashish kerak. Ichida quruq aralashma bo'lgan xaltalar qadoqlash xavfsizligini va namlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan yopiq, quruq xonalarda saqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchining tarasida saqlash muddati – ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy.

Tarkibi

Qum, portlandsement, mineral to'ldiruvchi, modifikatsiyalovchi qo'shimchalar.

Ishlab chiqaruvchi kafolati

Ishlab chiqaruvchi iste'molchi tomonidan tashish, saqlash shartlariga va ushbu yo'riqnomaning ko'rsatmalariga rioya qilgan holda aralashmaning GOST 28013 va TU 23.64.10-276-515521552018 talablariga muvofiqligini kafolatlaydi. Ishlab chiqaruvchi material bilan ishlash texnologiyasiga rioya qilmagan taqdirda, shuningdek uni mazkur yo'riqnomada nazarda tutilmagan maqsadlarda va shartlarda qo'llaganlik uchun javobgar bo'lmaydi. GOST 8.579-2002 ga muvofiq netto massasidan og'ish. Mahsulotdan fuqarolik qurilishining barcha turlarida foydalanishga ruxsat etilgan ($A_{eff} < 370 \text{ Bk/kg}$; Sanitariya qoidalari va normalari 2.6.1.25.23-09 "Radiatsiyaviy xavfsizlik me'yorlari (NRB 99/2009)" bo'yicha I sinf materiallar.

Texnik xarakteristikalar

To'ldirgich donalarining eng katta yirikligi	0,63 mm
Suv miqdori	
• 1 kg aralashmaga	0,16-0,20 l
• 25 kg aralashmaga	4,0-5,0 l
Teriladigan chokning qalinligi	1,5-5 mm
Qo'llash harorati	+10°C dan +30°C gacha
Eritma aralashmasining harakatchanligi	Pk3
Blokni taxlash bo'yicha ochiq ish vaqtি, ko'pi bilan	10 daqiqa
Eritma aralashmasining suvni ushlab turish qobiliyati, kamida	90%
Tayyor eritma aralashmasidan foydalanish vaqtি, ko'pi bilan	4 soat
28 sutkadan keyin eritmaning gazobeton bilan birikish mustahkamligi	Asos qatlami bo'yicha uzilish 80% dan kam bo'imasligi kerak
Eritmaning beton asos bilan normal sharoitda 28 sutkadan keyin birikish mustahkamligi, kamida	0,5 MPa
Eritmaning siqilishdagи mustahkamligi, kamida	5 MPa
Foydalanish harorati	-50°C dan +60°C gacha
GOST 31356 bo'yicha sovuqqa chidamlilik bo'yicha marka, kamida	F50

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod 4607013043633

Paletdagи xaltalar soni – 48 dona.