


PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT 3 –бүх төрлийн хавтангийн нимгэн давхаргын зуурмаг



Хуурай цементэн зуурмагийн хольц.

Дотор болон гадаа өнгөлгөөний ажилд зориулсан вааран, байгалийн болон хиймэл чулуугаар хийсэн хана, шалны хавтангуудын залгаасыг зуурмагт зориулагдсан.

Савлагаа – 20 кг уут.

- Гадна болон дотор талын ажилд зориулсан зуурмаг
- Зуурмагийн залгаасны зузаан 1.5-6 мм байна
- Өндөржүүлсэн ус, хүйтний тэсвэртэй
- Залгаасны гадаргуу гөлгөр
- 24 цагийн дараа дээгүүр нь алхах боломжтой

Техник үзүүлэлтүүд

Хамгийн том дүүргэгч ширхгийн хэмжээ, мм	0,2
Зуурмагийн үеийн өргөн, мм	1,5-6
Хавтангийн үеийн өргөн, хэмжээ, зузаанаас хамаарч материалын зарцуулалт, кг/м ²	0,3-0,6
Холих усны зарцуулалт, 1 кг хольц тутамд л/кг	0,30-0,34
Холих усны зарцуулалт, 20 кг хольц тутамд л/кг	6,0-6,8
Ажлын температурын горим, °С	+5 хэмээс +30 хэм хүртэл

Зуурмаг хольцын амьдрах чадвар, (ашиглаж болох хугацаа) цагаар	2
Дээгүүр нь явж болох хугацаа, дараа	24
Ус хүргэж болох хугацаа, дараа, цагаар	48
Шахалтын үеийн бат бэхийн зуурмагийн марк, багагүй	M100
Хүйтэнд тэсвэртэй байдлын зуурмагийн марк, багагүй	F 50
Ашиглалтын үеийн зуурмагийн температур, ° C	+70 хэм хүртэл
Байгалийн гаралтай радионуклидын хувийн идэвхжилт, Бк/кг, ихгүй	370

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

хавтангийн үеийн өргөн, хэмжээ, зузаанаас хамаарч 0,3-0,6 кг/м² байна.

Материалын зарцуулалтыг тооцоолох томъёо $(\text{кг/м}^2) = \frac{(L+b)*s*a*1,5}{L*b}$, үүнд

L - хавтангийн урт, мм; b –хавтангийн өргөн, мм; s –хавтангийн зузаан, мм; а –залгаасны өргөн, мм. Тооцоолсон материалын зарцуулалт нь ажлын явцад гарсан материалын алдагдлыг тооцохгүй бөгөөд ажил гүйцэтгэж буй хүний мэргэжлийн ур чадвараас хамаарч өөр өөр байж болно.

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад болон гүйцэтгэлийн дараа 3 хоногт агаар, суурь, хавтангийн температур +5 хэмээс + 30 хэмд байх ёстой. Ажлын явцад зуурмаг хольцын температур +10 хэмээс +30 хэмд байх ёстой. Ашиглалтын температур +70 ° C хүртэл. Зуурмагийг мөн гадаа ашиглах боломжтой. Энэ төрлийн ажлын хувьд залгаасны гадаргууг ажлын явцад болон дараагийн 24 цагийн турш хур тунадаснаас хамгаалсан байх ёстой.

Суурийг бэлтгэх

Залгаасны доорх суурийг шороо, тоосноос цэвэрлэж, салбарсан хэсгүүдийг арилгана. Залгаасны цутгасан гүн нь хавтангийн зузааны хагасаас багагүй байх ёстой. Залгаасны цутгалтыг цавуун зуурмагийн хольцын үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд хийх ёстой.

Зуурмагийн хольц бэлтгэх

Хуурай хольцыг нийлүүлж холихдоо нийтийн усны хангамжийн усыг ашиглах боломжтой. Холих харьцаа нь 1 кг хуурай цавууны хольцод 0,30-0,34 литр (1 уут буюу 20 кг-д 6,0 - 6,8 литр) ус шаардагдана. Хуурай хольцыг тасалгааны температурт урьдчилан хэмжсэн зохих хэмжээний ус уруу хийнэ, нэгэн төрлийн жигд болтол нь 2-3 минутын турш эргэлтийн хурд нь 600 эргэлт/мин-ээс ихгүй байх цахилгаан холигч эсвэл цахилгаан өрмийн тусламжтайгаар холино. Зуурмагийг ойролцоогоор 5 минут амраан дахин холино. Энэ үед зөвшөөрөгдсөн хамгийн дээд хэмжээний үлдсэн усыг нэмж хэрэглэж болно.

Бэлэн зуурмагийг хэрэглэх хугацаа нь 2 хүртэлх цаг байх бөгөөд агаарын хэт халалт болон нэвт салхижуулалт энэ хугацааг багасахад нөлөөлнө.

Ажлын дараалал

Залгаасны зайг дүүргэхээс өмнө хавтангийн гадаргууг чийгтэй даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ.

Бэлтгэсэн зуурмаг хольцыг резинэн хусуур эсвэл үрэгч ашиглан хавтан дээр түрхэж, залгаастай харьцангуйгаар диагональ хөдөлгөөнөөр тарааж, хавтан хоорондын залгаасыг бүрэн дүүргэх хүртэл нягтлан дарна. Хавтангийн залгаасны цэвэрлэгээ: 10-30 минутын дараа (хавтангийн ус шингээх чадвар, орчны температур, чийгшил зэргээс хамаарч) хавтангийн гадаргууг бага зэрэг чийгтэй хөөсөнцөр эсвэл хөөсөнцрөөр бүрсэн үрэгчээр залгаасны тор уруу диагональ байдлаар арчина. Залгаасны гадаргууг усаар хэт их хангах, хүчтэй арчих нь зуурмагийн хольцыг угааж, цутгалтын өнгө алдагдахад хүргэдэг.

Арчих усыг цэвэр байлгахын тулд байнга сольж байх ёстой. Хатаасан зуурмагаас хавтангийн гадаргууг эцсийн байдлаар цэвэрлэхдээ хуурай зөөлөн даавуу ашиглана.

Анхааруулга

Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой. Өнгө нь багц, багцаас хамаарч өөр өөр байж болох учир цутгамлыг худалдан авахдаа багцын дугаарт анхааралтай хандаарай. Дараах хүчин зүйлүүд нь өнгө болон, түүний жигд тархалтад нөлөөлж болно: хавтангийн анхны хуурай цэвэрлэгээ; чийгшил бага болон өндөр температур; нарны шууд тусгал, нэвт салхи; залгаасны гүний ялгаа; холих усыг хэтрүүлэн хэрэглэх, түүний чанар; суурийн илүүдэл чийг; хавтангийн хажуугийн ирмэгийн өөр өөр шингээх чадвар; жигд бүс хольсон зуурмаг. Гялгар биш болон барзгар хавтангийн хоорондох залгаасны зуурмаг хийхээс өмнө зуурмагийн хольцын үлдэгдлийг хавтангаас хэр зэрэг сайн угааж байгааг шалгах шаардлагатай. Ажил гүйцэтгэх явцад зуурмагийг үе үе хольж байх ёстой. Бэлэн болсон хольц дээр нэмэлт ус нэмж хийхийг хориглоно. Зэвэрсэн багаж хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Хольцыг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

Орц, найрлага

Эрдэс бодисын дүүргэгч, цемент, полимер нэмэлт.

Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хаалттай хуурай өрөөнд хадгална.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 8.579-2002 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн. (Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПин 2.6.1.2523-09 нийцсэн).

Техникийн нөхцөл 5745-100-51552155-2015» дагуу үйлдвэрлэсэн

Чухал зөвлөмжүүд

Энэ зуурмаг нь усан санд зориулагдаагүй болно. Усан санд зуурмаг цутгахдаа PLITONIT Colorit Fast Premium эпоксидын зуурмаг хэрэглээрэй. Зуурмагийг бусад PLITONIT бүтээгдэхүүнтэй системд ашигладаг. Жишээлбэл, орон сууцны өнгөлгөөний хавтангийн ажилд PLITONIT 3 зуурмагийг PLITONIT хөрсжүүлэгч, PLITONIT В арматурын утсаар бэхжүүлсэн хавтангийн цавуу, PLITONIT цементийн тоос арилгагчийн хамт ашиглана.

Хувийн бар-код:

Шаргал	4607013046016
Цагаан	4607013040212
Саарал	4607013040250