

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT K – гадна болон дотоод ажилд зориулсан хуурай цементэн шаваасны хольц



Бүтээгдэхүүн нь дотор болон гадна ажлын үед бетон, цемент, цемент шохойн суурьтай өнгөлгөөний шавардлага хийсэн хана, таазыг тэгшлэх зориулалттай. Дээд тал нь 5 мм зузаантай цементэн өнгөлгөөний шаваас.

Савлагаа — 20 кг

- цагаан өнгөтэй
- ан цав гарахгүй байдал өндөртэй
- чийг болон хүйтэнд тэсвэртэй
- материалын бага зарцуулалттай
- фасадны шаваас

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

1 мм зузаантай түрхэх үед 1,1-1,2 кг/м².

Ажлын нөхцөл

Ажлын явц болон гүйцэтгэлээс хойших 3 хоногт агаарын температур, суурийн болон хавтангийн температур +5 °C хэмээс +30 °C хэмийн хооронд байх нь зохимжтой. Ажлын явцад зуурмагийн температур +10°C хэмээс +30°C хэм хүртэл байх нь зохимжтой. Гаднах ажлын гүйцэтгэлийн үед хур тунадаснаас хамгаалах шаардлагатай.

Гадаргууг бэлтгэх

Шаваасны гадаргуу нь бат бэх байх шаардлагатай, ажил эхлэхээс өмнө гадаргууг тоос, шороо, тос, бүх төрлийн будаг болон цавуу, хуурах боломжтой элементүүдээс сайтар цэвэрлэх шаардлагатай. Хэрэв суурь нь 5 мм-ээс дээш өндрийн зөрөөтэй, нэвт нүхтэй бол өнгөлгөөний шавардлага ПЛИТОНИТ T1+ ашиглан (хэрэглэх зааврын дагуу) гадаргууг урьдчилан тэгшлэх шаардлагатай. Өндөр ус шингээх чадвартай гадаргуу, тааз болон гадна заслын үед шаваас хийхийн өмнө суурийг ПЛИТОНИТ Грунт 1 хөрсжүүлэгчээр боловсруулна. Цаашдын ажлыг хөрсжүүлэгч бүрэн хатсаны дараа гүйцэтгэнэ.

Зуурмагийн хольц бэлтгэх

Зуурмагийг бэлтгэхийн тулд энгийн ундны усыг ашиглана. Холих харьцаа нь хуурай шаваасны хольцод 1 кг-д 0,34-0,38 литр (20 кг-д 6,8 - 7,6 литр) ус шаардагдана. Хуурай хольцыг тасалгааны температурт урьдчилан хэмжсэн зохих хэмжээний ус уруу хийнэ, нэгэн төрлийн жигд болтол нь 2-3 минутын турш эргэлтийн хурд нь 600 эргэлт/мин-ээс ихгүй байх цахилгаан холигч эсвэл цахилгаан өрмийн тусламжтайгаар холино. Зуурмагийг ойролцоогоор 10 минут амраан дахин холино.

Энэ үед зөвшөөрөгдсөн хамгийн дээд хэмжээний үлдсэн усыг нэмж хэрэглэж болно. Бэлэн зуурмагийг хэрэглэх хугацаа нь 4 хүртэлх цаг байх бөгөөд агаарын хэт халалт болон нэвт салхижуулалт энэ хугацааг багасгахад нөлөөлнө.

Ажлын дараалал

Бэлэн зуурмаг хольцыг шугам эсвэл хусуур ашиглан гар аргаар түрхэнэ. Шаваасны давхаргыг бие биедээ перпендикуляр байхаар хийнэ хэрэглэнэ. Шаваасыг хэд хэдэн давхаргаар түрхэхдээ өмнөх давхаргыг бүрэн хатсаны дараа дараах давхаргыг түрхэх хэрэгтэй. Шаваасыг түрхсэний дараа нэн даруй тэгшлээд дараа нь хатаасны дараа тус тусад нь зүлгүүр хийх шаардлагатай.

Анхааруулга

Зуурмагийг хэрэглэхээс өмнө хуурай, хөрсжүүлээгүй гадаргууг чийгшүүлэхийг зөвлөж байна. Дээр заагдсан хугацаа нь орчны температур $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, агаарын харьцангуй чийгшил $60\pm 10\%$ -д үйлчлэх бөгөөд бусад үед хугацаа хэлбэлзэж болно. Ажлын явцад зуурмагийн хольцыг үе үе хутгахыг зөвлөж, усаар нэмэлт шингэлэхийг хориглоно. Будах, наахаасаа өмнө түрхсэн шаваасны гадаргууг ПЛИТОНИТ Грунт 1 хөрсжүүлэгчээр боловсруулна.

Аюулгүй ажиллагаа

Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Зуурмагийг арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГААРАЙ.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хуурай өрөөнд хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна.

Орц, найрлага

Портландцемент, эрдэс дүүргэгч, өөрчлөгч нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 31357-2007 стандартыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ГОСТ 8.579-2001 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн ($A_{\text{эфф}} < 370$ Бк/кг байх ОХУ-ын "Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд" НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН 2.6.1.25.23–09 нийцсэн.

Техник үзүүлэлтүүд

Өнгө	цагаан
Дүүргэгчийн ширхэг	0,2 мм
1 мм-ийн зузаантай давхаргаар түрхэх үед зарцуулалт	1,1-1,2 кг/м ²
Хэрэглэх усны хэмжээ 1 кг хольцод 20 кг хольцод	0,34-0,38 л 6,8-7,6 л

Түрхэх зуурмагийн хольцын амьдрах чадвар	20 мм-ээс багагүй
ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 19007-73 стандартын 3-р зэрэглэлд хүртэл шаваасан бүрээсийг хатах хугацаа	6 цагаас багагүй
3 хоногийн дараа суурьтай наалдсан бат бэх чанар	0,2 МПа-аас багагүй
Усанд тэсвэртэй	усанд тэсвэргүй
Зуурмагийн хүйтэнд тэсвэртэй байдлын марк	F75
Ашиглах үеийн температур байж болох	-20°C-аас +70°C хүртэл
Байгалийн радионуклидын цацраг идэвх	370 Бк/кг ихгүй

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013040144

Нэг багц дахь уутны тоо – 48 ширхэг