

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITONIT Antifriz - həll və beton qarışıqları üçün antifriz qatqısı



Qatqı mülki, sənaye və nəqliyyat tikintisi üçün beton və dəmir-beton konstruksiyaların istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş beton və həll qarışıqlarında istifadə olunur. -35°C -ə qədər temperaturda işləməyə imkan verir. +20°C və daha yüksək temperaturda beton və dəyişdirilməmiş həllərin möhkəmliyini sürətləndirir. Qatqı PLITONIT quru tikinti qarışıqları ilə birlikdə istifadə edilə bilər. Qatqının aşağıdakı dəmir-beton konstruksiyaların istehsalında istifadə olunmasına icazə verilmir: gərginləşdirilmiş möhkəmləndirmə ilə; diametri 5 mm və ya daha az olan gərginləşdirilməmiş möhkəmləndirmə ilə; nəm və ya yağ şəraitdə, eləcə də aqressiv mühitlərdə istifadə olunanlarda.

Qablaşdırma - 3 l, 10 l plastik kanistr.

- Şaxta müqavimətini artırır
- Möhkəmliyini sürətləndirir
- Modifikasiya olunmuş qarışıqlar, sement-qum qarışıqları və beton üçün
- Konsentrat

Materialın sərfiyyatı

dəyişdirilməmiş sement-qum qarışıqları ilə tətbiqi

Tələb olunan effekt	İşlərin yerinə yetirilmə temperaturu	Qatqının sərfiyyatı, 100 kq quru maddə üçün litr			
		Sement	Sement-qum qarışığı M150	Sement-qum qarışığı M200	Sement-qum qarışığı M300
Möhkəmliyinin sürətləndirilməsi	+20°C-dən	0,77 l	0,13 l 0,18 l	0,17 l 0,22 l	0,22 l 0,27 l
Donmaya qarşı təsir	+5°C-dən -5°C-ə qədər	1,15 l	0,2 l 0,28 l	0,25 l 0,33 l	0,32 l 0,4 l
	-6°C-dən -10°C-ə qədər	1,54 l	0,26 l 0,37 l	0,34 l 0,45 l	0,43 l 0,54 l
	-11°C-dən -15°C-ə qədər	1,92 l	0,33 l 0,46 l	0,42 l 0,56 l	0,54 l 0,67 l
	-16°C-dən -25°C-ə qədər	2,31 l	0,39 l 0,55 l	0,51 l 0,67 l	0,65 l 0,81 l
	-26° – dən -35°C-ə qədər	3,08 l	0,52 l 0,74 l	0,68 l 0,89 l	0,86 l 1,08 l

CCC PLITONIT ilə tətbiqi

Tələb olunan effekt	İşlərin yerinə yetirilmə temperaturu	Qatqının sərfiyyatı, 25 kq quru maddə üçün litr		
		MasterKladki, T1+	P1 pro	Sürətləndirilmiş, B gücləndirilmiş, B+, C
Möhkəmliyinin sürətləndirilməsi	+20°C-dən	0,05 l	0,07 l	0,08 l
Donmaya qarşı təsir	+5°C-dən -5°C-ə qədər	0,07 l	0,1 l	0,12 l
	-6°C-dən -10°C-ə qədər	0,1 l	0,13 l	0,15 l
	-11°C-dən -15°C-ə qədər	0,12 l	0,17 l	0,19 l
	-16°C-dən -25°C-ə qədər	0,16 l	0,2 l	0,23 l
	-26° – dən -35°C-ə qədər	0,19 l	0,27 l	0,31 l

Tətbiq üsulu

Qatqının əlavə edilməsi qarışıq su ilə birlikdə beton və ya həll qarışığının qarışdırılması prosesində aparılmalıdır. Qatqının effektivliyi minimum miqdarda qarışıq suyu ilə artır. Qatqının birbaşa quru qarışığa əlavə edilməsi qadağandır.

Beton və həllərdə istifadə üçün tövsiyələr

- beton və ya həll istehsalı üçün isti doldurucular istifadə etmək lazımdır;
- mənfi temperaturda beton və ya həll qarışığının tövsiyə olunan temperaturu - ən azı + 25°C;
- yüksək keyfiyyətli və tez bərkiyən yüksək istilik yayan sementlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur;
- donma nəticəsində nəm itkisinin qarşısını almaq üçün beton və ya həllin səthi işin sonunda su izolyasiya materialının (ruberoïd, polietilen örtük və s.) bir təbəqəsi ilə örtülməlidir; təzə döşənmiş beton və ya həllin intensiv istilik itkisindən qorunması (istilik izolyasiya materialları ilə örtülməsi) tövsiyə olunur, mümkünə əlavə istilik təşkil edilməlidir;
- məhlul qarışığı tətbiq edərkən özül + 10°C qədər qızdırılmalıdır;

Texniki xüsusiyyətlər

Görünüş	Maye mavi-mavi rəngdədir, cüzi çöküntü (suspensiya) olmasına icazə verilir
Quru maddənin kütlə payı, %	ən azı 35
Sıxlıq, g/sm ³	1,27-1,31
Hidrogen ionlarının aktivlik göstəricisi (pH)	5,0-10,0
CL- məzmunu, %, ...-dan çox olmayaraq	9

Ehtiyat tədbirləri

Əlavə GOST 12.1.007 qaydalarına uyğun olaraq 4-cü təhlükə sinfinə (az təhlükəli maddələr) aid edilir. Müvafiq qoruyucu vasitələrdən - əlcək, göz qoruyucu və tənəffüs orqanlarının qorunması vasitələrindən istifadə edin. Əlavənin dəri və gözlərə girməsindən qaçın. Gözlərlə təmasda olduqda, dərhal bol su ilə yumaq lazımdır. UŞAQLARDAN UZAQ SAXLANILMALIDIR!

Daşınma və saxlama şərtləri

Daşınma və saxlama -25°C-dən aşağı və + 40°C-dən yüksək olmayan temperaturda birbaşa günəş işığından qoruyaraq hermetik möhürlənmiş bir qabda həyata keçirilməlidir. Mənfi temperatur şəraitində daşındıqda, məhsulun xüsusiyyətlərini itirmədən qızdırıldıqda və hərtərəfli qarışdırıldıqda həll olan çöküntü ola bilər.

Tərkibi

Üzvi və qeyri-üzvi turşuların duzlarının sulu həlli.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı tərəfindən qoyduğu daşınma və saxlama şərtlərinə, habelə bu təlimatın şərtlərinə riayət etdiyi halda qatqının texniki şərtlərə uyğun olmasına zəmanət verir. İstehsalçının qabında zəmanətli saxlama müddəti - istehsal tarixindən 24 aydır.

3 I kanistr üçün logistik məlumat

Fərdi ştrix kodu 4607013046030

Qrup ştrix-kod 14607013046037

Bir qutudaki kanistrlərin sayı - 6 ədəd

Bir paletdəki kanistrlərin sayı - 144 ədəd.

10 I kanistr üçün logistik məlumat

Fərdi ştrix-kod 4607013046023

Bir paletdəki kanistrlərin sayı - 40 ədəd