

ՑԵՄԵՆՏԵ ՔՍՈՒՔ

PLITONIT COLORIT PREMIUM



Բոլոր տեսակի սալիկների միջև 0,5-ից մինչև 13 մմ կարերի ամրացնող մանրաթելերով առաձգական քսուք

- Բարձրագույն քասուքային դաս CG2 WAE՝ ըստ ԳՕՍՏ Ռ 58271-ի
- Քայլելը 8 ժամ հետո
- «Տաք հատակ» համակարգերի համար
- Կենսասպան պատնեշ բորբոսից և սնկից

Կիրառման հատվածը

Էլաստիկ գունավոր ջրամեկուսիչ քսուք՝ հակասնկային ազդեցությամբ բոլոր տեսակի սալիկների միջև 0,5-ից 13 մմ կարերի համար՝ պատի և հատակի սալիկներ՝ կերամիկայից, ճենապակե քարե, կլիինկեր, խճանկար և ապակե սալիկների, բնական և արհեստական քարից սալիկների՝ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Գերազանց հիդրոֆոբ հատկությունները կանխում են ջրի և կեղտի ներթափանցումը հողերի կառուցվածքի մեջ (իդեալական լոգարանների և գուգարանների համար): Հակասնկային պատնեշը կանխում է կարի մեջ սնկերի և բորբոսի առաջացումը: Քսուքը ունի բարձր դիմացկունություն ճաքերի և քայքայման բեռների նկատմամբ, ջրի կլանման նվազեցմամբ, որը համապատասխանում է CG2 WAE դասին՝ համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 58271-ի (խառնուրդներ, որոնք նախատեսված են սալիկների միացումներ քսելու համար, որոնք բավարարում են ավելացված պահանջներին. ջրի կլանման նվազում (W), նվազեցված քայքայում (A) , ավելացել է կյանքի տևողությունը (E)): Կարող է օգտագործվել դեֆորմացիայի, բարձր մթնոլորտային և ջերմաստիճանի ազդեցության ենթակա հիմքերի վրա (տաքացվող հատակներ): Օգտագործվում է մինչև 180 մ³ ծավալով փակ լողավազանների հողերի ներծծման համար: Օգտագործվում է բնակելի և հասարակական շենքերի և շինությունների, այդ թվում՝ ուսումնադաստիարակչական հաստատությունների, մանկական, նախադպրոցական, դպրոցական և բժշկական հաստատությունների (ներառյալ բուժական և պրոֆիլակտիկ և առողջարանային) կառուցման և վերանորոգման համար:

Տեխնիկական բնութագրեր

- Դաս CG2 WAE
- Արտաքին և ներքին աշխատանքի համար
- Կար 0,5-13 մմ
- Քայլելը 8 ժամ հետո
- Չրի հետ շփում 24 ժամ հետո
- Խառնուրդի կենսունակությունը 3 ժամ է
- Մակերեւույթի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում՝ մինչև +70°C
- Տաքացվող հատակների միացում՝ 3 օր

- Քայքայումը 1000 մմ³-ից ոչ ավելի
- Սեղմման ուժի սահմանը սառեցման և հալեցման 25 ցիկլից հետո, ոչ պակաս, քան 15 ՄՊա
- Ցրտահարության դիմադրություն F100
- Պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս:

Նյութի սպառում

0,3-1,2 կգ/մ²՝ կախված հողերի լայնությունից, սալիկի չափից և հաստությունից:

Նյութի սպառման հաշվարկման բանաձև (կգ/մ²) $\frac{(L+b)*s*a*1,5}{L*b}$, որտեղ L՝ սալիկի երկարությունն է, մմ, b՝ սալիկի լայնությունը, մմ s՝ սալիկի հաստությունը, մմ, a՝ կարի լայնությունը, մմ

Հաշվարկված նյութի սպառումը հաշվի չի առնում աշխատանքի ընթացքում նյութական կորուստը և կարող է տարբեր լինել՝ կախված աշխատանքի կատարողի մասնագիտական հմտություններից:

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքներ կատարելիս և առաջիկա 3 օրվա ընթացքում օդի, հիմքի և սալիկների ջերմաստիճանը պետք է լինի +5°C-ից +30°C միջակայքում: Աշխատանքի ընթացքում շաղախի խառնուրդի ջերմաստիճանը պետք է լինի +10°C-ից +30°C: Գործող ջերմաստիճանը մինչև +70°C: Արտաքին աշխատելիս կարի մակերեսը աշխատանքի ընթացքում և հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում պետք է պաշտպանված լինի տեղումներից:

Հիմքի պատրաստում

Մաքրել հիմքը կեղտից և փոշուց, հեռացնել շերտավոր բեկորները: Քսման կարի խորությունը պետք է լինի սալիկի հաստության առնվազն կեսը: Կարերի քսումը իրականացնել սոսնձային լուծույթային խառնուրդով՝ արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետներում:

Շաղախի խառնուրդի պատրաստում

Չոր շաղախը խառնելու համար օգտագործել խմելու ջրամատակարարման ջուրը: Խառնման հարաբերակցությունը. 1 կգ չոր սոսինձային խառնուրդի համար պահանջվում է 0,30-0,36 լիտր ջուր (0,6-0,72 լիտր 2 կգ-ի համար): Չոր խառնուրդը լցնել սենյակային ջերմաստիճանի նախապես չափված քանակությամբ ջրի մեջ և խառնել 2-3 րոպե, մինչև ստացվի միատարր խտություն՝ օգտագործելով էլեկտրական խառնիչ կամ էլեկտրական գայլիկոն՝ գլխադիրով (պտտման արագությունը ոչ ավելի, քան 600 պտ/րոպե): Թողել շաղախի խառնուրդը մնա 5 րոպե և նորից խառնել: Կրկին խառնելիս թույլատրվում է ջուր ավելացնել մինչև վերը նշված հարաբերակցության առավելագույն արժեքը: Պատրաստի շաղախի խառնուրդի օգտագործման ժամանակը 3 ժամից ոչ ավել է (թափանցիկ քամիները և բարձր ջերմաստիճանը նվազեցնում են այս ժամանակը):

Գործողության կարգը

Կարերը լցնելուց առաջ սալիկների մակերեսը պետք է մաքրել խոնավ սպունգով: Կարերը պետք է մաքրվեն սալիկի սոսինձից մինչև սալիկի հաստության առնվազն 2/3-ը: Պատրաստի քսուքային խառնուրդը քսեք սալիկների վրա ռետինե մածկիչով կամ քերիչով, տարածեք կարերի համեմատ անկյունագծային շարժումներով և սեղմեք այնքան, մինչև սալիկների միջև կարերը ամբողջությամբ լցվեն: 10-30 րոպե հետո երեսապատված մակերեսը մի փոքր խոնավ սպունգով կամ փրփուրով պատված քերիչով սրբել անկյունագծով դեպի կարի ցանցը:

Կարերի մակերեսների չափից ավելի հագեցվածությունը ջրով և ինտենսիվ քսումը կարող է հանգեցնել թաղանթի խառնուրդի լվացման և գունաթափման: Մաքուր պահելու համար մաքրման ջուրը պետք է հաճախակի փոխել: Սալիկի մակերեսի վերջնական մաքրումը չորացած նստվածքից կատարվում է չոր փափուկ կտորի միջոցով:

Ուշադրություն

Հատակին քայլերը թույլատրվում է քսելուց ոչ շուտ, քան 8 ժամ հետո: Ջրի հետ առաջին շփումը հնարավոր է 24 ժամ հետո: Ջեռուցվող հատակները միացնելը հնարավոր է քսելուց ոչ շուտ, քան 3 օր հետո: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով: Խառնուրդ գնելիս ուշադրություն դարձրեք խմբաքանակի համարին, քանի որ գույնի երանգը կարող է տարբեր լինել խմբաքանակից խմբաքանակ: Գույնի երանգի և դրա միատեսակության վրա կարող են ազդել հետևյալ պատճառները. սալիկների նախնական քիմնաքրում, ցածր խոնավություն և բարձր ջերմաստիճան, ուղղակի արևի ճառագայթներ և միջանցիկ քամիներ, կարի խորության տարբերություններ, ջրի խառնման չափից մեծ դոզա և դրա որակը, հիմքում ավելորդ խոնավության պարունակություն, սալիկների կողային եզրերի տարբեր ներծծողություն, անհավասար խառը խառնուրդ: Նախքան անփայլ և անհավասար սալիկների միջև կարերը լցնելը, անհրաժեշտ է կատարել կարերի փորձնական լցումում՝ ստուգելու համար, թե որքան լավ է մնացած մանրաձև խառնուրդը լվացվել սալիկներից: Աշխատանքի ընթացքում խորհուրդ է տրվում պարբերաբար խառնել խառնուրդը: Արգելվում է հավելյալ քանակությամբ ջուր լցնել պատրաստի խառնուրդի մեջ: Չի թույլատրվում օգտագործել ժանգոտված գործիքներ:

Նախազգուշական միջոցներ

ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ

Չոր խառնուրդը պատկանում է 4-րդ վտանգի դասին (քիչ վտանգավոր նյութեր)՝ համաձայն ԳՕՍՍ 12.1.007-ի:

- Մաշկի հետ շփվելիս առաջացնում է թեթև գրգռվածություն: Աչքերի հետ շփվելիս առաջացնում է գրգռվածություն:
- Օգտագործելուց առաջ կարդացեք արտադրանքի օգտագործման հրահանգները:
- Աշխատելիս օգտագործեք ձեռնոցներ, կոմբինեզոններ և աչքերի պաշտպանություն:
- Աշխատանքից հետո ձեռքերն ու դեմքը մանրակրկիտ լվացեք:
- Պահել երեխաներից անհասանելի վայրում:
- ԱԶՔԵՆԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ. Մի քանի բույսեր գոլջորեն լվանալ ջրով: Հեռացրեք կոնտակտային ոսպնյակները, եթե դրանք օգտագործում եք, և եթե դա հեշտ է անել, շարունակեք ողողել ձեր աչքերը: Եթե աչքերի գրգռումը շարունակվում է, դիմեք բժշկական օգնության:

Բաղադրություն՝

Հանքային լցունիչ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային հավելումներ, գունանյութեր, ամրացնող մանրաթելեր

Փոխադրման և պահպանման պայմանները

Տեղափոխել ծածկված տրանսպորտային միջոցներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Պահպանել ծածկված, չոր սենյակներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը և պաշտպանությունը խոնավությունից:

Արտադրողի երաշխիք

Արտադրողը երաշխավորում է, որ խառնուրդը համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին, պայմանով, որ սպառողը պահպանում է փոխադրման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգների ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար: Զուտ քաշից շեղում ԳՕՍՏ Ռ 8.579-2002-ի համաձայն: Արտադրանքը հաստատված է շինարարության բոլոր տեսակների մեջ օգտագործման համար (Աէֆ<370 Բք/կգ, համաձայն ՃԱՆ-99/2009 ՍանՊիՆ 2.6.1.2523-09): Արտադրված է ըստ ՏՊ 23.64.10-133-51552155-2021, ԳՕՍՏ Ռ 58271:

ԱՐՏԱՂՈՂ՝

ՍՊԸ «Էմ-Սի Բաուհեմի» Ռուսաստան, 197373 Սանկտ Պետերբուրգ, Ավիակոնստրուկտորների պողոտա, 35, մասնաշենք 4, գրասենյակ 202: Հեռ./ֆաքս՝ +7 (812) 327-44