

## Наливной пол PLITONIT СУПЕРФИНИШ



20 кг

- ✓ Подходит под паркет  
кварцвинил и ламинат
- ✓ Сверхгладкая  
поверхность
- ✓ Ходжение через 3 часа
- ✓ Растекаемость: не менее  
310мм
- ✓ Подходит для системы  
"теплый пол"

Слой выравнивания

0,5-20 мм



Скачать инструкцию на другом языке/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

### Область применения

| Типы покрытия                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Керамогранит                                                                   | + |
| Ламинат                                                                        | + |
| Кварцвинил/кварцпаркет                                                         | + |
| Паркет                                                                         | + |
| Ковролин/линолеум                                                              | + |
| Без покрытий/под покраску                                                      | — |
| Типы основания                                                                 |   |
| Монолитный бетон                                                               | + |
| Полусухие (цементные) стяжки                                                   | + |
| Сборные (деформирующиеся) основания: OSB, фанера, доски, ГКЛ, плиты перекрытия | — |
| Сферы работ                                                                    |   |
| Помещения с нормальной влажностью (жилые помещения)                            | + |
| Помещения с повышенной влажностью (сан.узлы, ванные комнаты, кухни)*           | + |
| Внутренние работы                                                              | + |
| Наружные работы                                                                | — |
| Совместимость с системой теплый пол (водяной и электрический)                  | + |

\* При использовании в санузлах и ванных комнатах необходима обработка поверхности гидроизоляционной мастикой **PLITONIT ГидроЭласт**

### Технические характеристики

| Для смеси в сухом состоянии                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Наибольшая крупность зерен заполнителя                              | 0,63 мм            |
| Слой выравнивания                                                   | 0,5-20 мм          |
| Количество воды                                                     |                    |
| • на 1 кг смеси                                                     | 0,225-0,24 л       |
| • на 20 кг смеси                                                    | 4,5-4,8 л          |
| Для смеси готовой к применению                                      |                    |
| Время использования смеси готовой к применению                      | 60 минут           |
| Подвижность (расплыв кольца)                                        | ≥ 310мм            |
| Для затвердевшего раствора                                          |                    |
| Возможность хождения                                                | 3 часа             |
| Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях Через 3 часа  | ≥ 4 МПа            |
| Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях Через 7 суток | ≥ 20 МПа           |
| Прочность сцепления с основанием Через 7 суток                      | ≥ 1 МПа            |
| Прочность на растяжение при изгибе Через 7 суток                    | ≥ 6 МПа            |
| Температурный режим в процессе эксплуатации                         | до +70°C           |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов          | не более 370 Бк/кг |

### Подготовка основания

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Основание должно быть прочным (бетон марки В15 или более, цементная стяжка по прочности на сжатие не менее 10 МПа), конструкционно-несущим и не иметь сквозных трещин                                                                      |
| 2 | Очистите основание от грязи, пыли, масел, жиров, а также отслаивающихся элементов                                                                                                                                                          |
| 3 | Грунтовка наносится щеткой, кистью или валиком. Грунтовка должна образовывать тонкий сплошной слой, не допускается образование лужиц. Качество прогрунтованной поверхности определяется отсутствием впитываемости воды в течение 20-30 мин |
| 4 | При выравнивании полимер-гипсовых стяжек поверхность необходимо зашкурить до проявления зерна наполнителя для создания адгезионного слоя                                                                                                   |
| 5 | Окончательную очистку основания от пыли произвести пылесосом                                                                                                                                                                               |
| 6 | Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок специальной демпферной (кромочной) лентой                                                                                                          |
| 7 | Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить <b>PLITONIT Маяки Реперные Самоклеящиеся</b>                                                                                                                          |
| 8 | Гладкие, плотные поверхности (монолитный бетон, плиты перекрытия, и т.п.) необходимо обработать праймером <b>PLITONIT Грунт СуперКонтакт</b>                                                                                               |

В случае проведения работ по основанию, оснащенному системой "теплый пол", рекомендуется отключить систему "теплый пол" за 2 суток до производства работ.

### Выбор грунтовок, в зависимости от типов основания в помещениях с нормальной влажностью

| Тип основания             | PLITONIT Грунт Глубокого проникновения | PLITONIT Грунт 1 | PLITONIT Грунт Упрочняющий |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Монолитный бетон          | +                                      | 1:5              | —                          |
| Полусухие стяжки          | +                                      | 1:2(3)           | —                          |
| Цементные стяжки          | +                                      | 1:3              | —                          |
| Гипсовые стяжки           | +                                      | 1:3              | —                          |
| Слабые, мелящие основания | —                                      | 1:2              | +                          |

### Подготовка основания в помещениях с нормальной влажностью перед плиточной облицовкой

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полы в ванной комнате | Вне зависимости от типа основания выполняется гидроизоляция в 1-2 слоя мастикой <b>PLITONIT WaterProof Standard</b> или <b>PLITONIT ГидроЭласт</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения.

Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,225-0,24 л воды (4,5-4,8 л на 20 кг)

|   |                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отмерьте необходимое для затворения сухой смеси количество воды комнатной температуры                                                         |
| 2 | Засыпьте сухую смесь в заранее отмеренное количество воды. Перелив воды сверх дозировки категорически запрещается.                            |
| 3 | Перемешайте сухую смесь и воду в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой до получения однородной консистенции* |
| 4 | Смесь не требует повторного перемешивания                                                                                                     |

\* частота вращения не более 600 об/мин

Время использования готовой растворной смеси 60 минут при температуре растворной смеси 20±2°C.

#### Порядок производства работ

Перед началом работы должны быть готовы емкость для перемешивания смеси, мерник для воды, вода, электродрель/миксер, PLITONIT

СуперФиниш. Работу рекомендуется начинать с наиболее удаленной от выхода стены

|   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене шириной около 50 см                                  |
| 2 | Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10-15 минут                                          |
| 3 | Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности необходимо использовать раклю или широкий шпатель |
| 4 | Для высвобождения воздуха из смеси, используйте PLITONIT Игольчатый Валик                                      |

#### Дополнения к разделу "Порядок производства работ"

|   |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Выполнение работ необходимо проводить без перерывов, соблюдая максимальный темп                                         |
| 2 | Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания. |

#### Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания и плитки должна быть в пределах от +5 °C до +30 °C. Температура растворной смеси в процессе проведения работ должна быть от +10°C до +30°C.

#### Внимание

Работу рекомендуется производить бригадой не менее чем из двух человек. Передозировка воды не допускается. Хождение по выровненной поверхности допускается не ранее чем через 3 часа после заливки.

При использовании в санузлах и ванных комнатах необходима обработка поверхности гидроизоляционной мастикой PLITONIT ГидроЭласт. Керамическую плитку можно укладывать через 3 дня, предварительно прогрунтовав поверхность пола полимерными грунтовками PLITONIT. Пластиковые покрытия и ламинат можно укладывать примерно через 7 дней, предварительно сравнив влажность основания с величиной, допускаемой инструкцией производителя напольного покрытия. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%. Включение системы «теплый пол» возможно, не ранее чем через 7 суток

#### Меры предосторожности

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007                                     |
| При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания                       |
| Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды |
| БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!                                                                                                 |

#### Состав

Гипсовые вяжущие, минеральный заполнитель, портландцемент, модифицирующие добавки

#### Транспортировка и хранение

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ГОСТ 31358 и ТУ 23.64.10-277-51552155- 2017 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф < 370 Бк/кг; I класс материалов по СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)»

#### Расход

1,7 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

### СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru