

PLITONIT COLORIT

Атауы:	Colorit
Сипаттамасы:	Тақташалардың барлық түрлеріне арналған жіктері 6 мм-ге дейін болатын жіктер үшін ысқылама
Белгілер:	Зеңнен мен саңырауқұлақшадан қорғаныс Түстің жоғарылатылған беріктігі
УТП:	Жұмыстарды жүргізудің жоғарыиілімді жоғары жылдамдығы Қолға жұмсақ** «Жылы еден» жүйелері үшін Сыртқы және ішкі жұмыстар үшін 24 сағаттан кейін тақтайша үстімен жүруге болады

Қолданылу саласы:

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған керамикадан, керамограниттен, клинкерден, мозаика және шыны тақташалардан, табиғи және жасанды тастан жасалған қабырға мен еден тақташалары арасындағы жіктерге арналған қоспа. Ол тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарды, соның ішінде білім беру мекемелерін, балалар, мектепке дейінгі, мектеп және емдеу мекемелерін (соның ішінде емдеу-профилактикалық және санаториялық-курортты) салу мен жөндеуде қолданылады

Су жұқпайтын және зеңге қарсы барьер жікте саңырауқұлақша мен зеңнің түзілуін алдын алады. Ысқылау жұмыстарын жүргізудің жоғары жылдамдығы, тазалау мен жік қалыптасуының жеңілдігі, үстімен жүруге рұқсат - 24 сағаттан кейін. Қаптама - 2 кг.

Пиктограммалар/Техникалық сипаттамалары

- Сыртқы және ішкі жұмыстар үшін
- Тігіс 1-6 мм
- 24 сағаттан кейін тақтайша үстімен жүруге болады
- Судан 48 сағатқа дейін қорғау
- Қоспаның өміршеңдігі 2 сағата
- Араластыру 3 минут
- Қолданыс температурасы +5°C-тан+30°C-қа дейін
- Жылы едендерді қосу – 7 тәулік
- Аязға төзімділігі бойынша маркасы F50
- Қысу кезіндегі беріктік M100
- Жарамдылық мерзімі 24 ай.

Материалды тұтыну шығысы

Тақтайша тігісінің еніне, өлшемі мен қалыңдығына байланысты 0,3-1,2 кг/м².

Жұмысты жүргізу шарттары

Жұмыс кезінде және кейінгі 3 тәулікте ауа , негіз бен тақтайшаның температурасы, +5 ° С-тан + 30 ° С-қа дейін болуы керек. Ерітінді қоспасының температурасы жұмыстарды жүргізу барысында +10°C-тан +30°C-қа дейін болуы керек. Пайдалану температурасы +70°C-қа дейін. Ысқыламаны сыртқы жұмыстарда да қолдануға болады. Жұмыстардың осындай түрін орындау кезінде тігістің беті атмосфералық жауын-шашыннан жұмыстарды атқару кезінде және кейінгі 24 сағаттың ішінде қорғалуы керек.

Негізді дайындау

Тегістеуге арналған негізді кірден және шаңнан тазалаңыз, қабыршақтанған бөлшектерді кетіріңіз. Ысқыланатын тігіс тереңдігі тақтайша қалыңдығының кем дегенде жартысынан аз болмауы керек. Желімдік ерітінді қоспасының өндірушісімен белгілеген мерзімде тігістерді тегістеңіз.

Ерітінді қоспасын дайындау

Құрғақ қоспаны араластыру үшін ауыз су құбырынан суды пайдалану керек. Араластырудағы арақатынас: 1 кг құрғақ желім қоспасына 0,30-0,34 литр су қажет (2 кг-ға 0,6-0,68 литр). Құрғақ қоспаны бөлме суының алдын ала өлшенген мөлшеріне құйыңыз , бөлме температурасында электр араластырғышты немесе саптамасы бар электр бұрғыны пайдаланып (айналу жылдамдығы 600 айн/мин дейін болу керек) 2-3 минут бойы біртекті консистенцияға дейін араластырыңыз. Ерітінді қоспасын 5 минутқа қалдырыңыз және қайтадан араластырыңыз. Қайта араластырған кезде жоғарыда көрсетілген қатынастың максималды мәніне дейін суды қосуға рұқсат етіледі. Дайын ерітінді қоспасын пайдалану уақыты 2 сағаттан аспайды (азынақ жел мен жоғары температура бұл уақытты азайтады).

Жұмыс тәртібі

Тігістерді толтырмас бұрын, тақтайшалардың бетін дымқыл жөкемен тазалаған жөн. Дайын ерітінді қоспасын тақтайшаларға резеңке шпательмен немесе үккішпен жағыңыз,тігістерге қатысты қиғаш қозғалыстармен таратып, тақтайшааралық тігістердің толығымен толтырылуына дейін тығыздаңыз. Тақтайшалар жіктерін тазалау:қапталған бетті 10-30 минуттан кейін диагональ бойынша сәл дымқыл ысқышпен немесе поролонды жабыны бар үккішпен сүрту. Тігіс беттерінің сумен шамадан тыс қанығуы және оларды интенсивті сүрту ерітінді қоспасының жуылуына және ерітінді түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сүрту үшін қолданылатын су таза болу үшін оны жиі ауыстырып тұру керек. Тақтайша бетін кепкен жұғыннан тазалау құрғақ жұмсақ шүберек көмегімен жасалады.

Назар аударыңыз

Жұмыстарды орындау кезінде сіз жалпы құрылыс жұмыстарын жүргізу нұсқауларын және құрылыстағы қауіпсіздік шараларын басшылыққа алуыңыз керек. Ысқыламаны сатып алған кезде партия нөміріне назар аударыңыз, себебі түс реңкі партиядан партияға өзгеруі мүмкін. Түс реңкі мен біркелкілігіне келесі себептер әсер етуі мүмкін: тақтайшаларды ең басында құрғақ тәсілмен плиткаларды тазалау; төмен ылғалдылық және жоғары температура; күн сәулесінің тікелей түсуі және өтпе жел; тігіс тереңдіктерінің түрлі болуы; араластыруда судың артық дозалануы және оның сапасы; негіздегі артық ылғалдылық; тақтайшалардың бүйір шеттерінің түрлі сіңіргіштігі; біркелкі араластырылмаған қоспа. Тігістерді жағу алдында тақтайшалардан ысқылама қоспасының қаншалықты жақсы жуылатынын тексеру үшін зерленбеген және кедір-бұдырлы тақтайшалар арасындағы тігістерді сынамалы түрде толтыру керек. Жұмыстар өндірісінің барысында қоспаны мезгіл-мезгіл араластыру ұсынылады. Дайын қоспаға қосымша суды қосуға тыйым салынады. Тот басқан құралды қолдануға рұқсат етілмейді.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Қоспа ГОСТ 12.1.007 бойынша 4 қауіптілік класына (қауіптілігі төмен заттар) жатады. Жұмысты орындау кезінде қолғапты, қорғаныс көзілдірігін және тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарын пайдаланыңыз. Қоспаны теріге және көзге тигізбеңіз. Көзге тиген жағдайда дереу көп мөлшерде сумен шайыңыз. БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАҢЫЗ!

Құрамы

Минералды толтырғыш, портландцемент, полимерлік қосымшалар, пигмент.

Тасымалдау және сақтау шарттары

Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктерде тасымалдаған жөн. Ылғалданудан сақтайтын және орамның сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда жабық, құрғақ бөлмелерде сақтаңыз

Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші тұтынушының тасымалдау, сақтау шарттарын және осы нұсқаулықтың нұсқауларын сақтаған кезде қоспаның техникалық шарттар талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді. Өндіруші материалмен жұмыс технологиясын сақтамағаны үшін жауапты емес, сондай-ақ оны осы нұсқаулықта көзделмеген мақсаттар мен шарттарда пайдалану үшін жауапты емес. ГОСТ Р 8.579-2002 сәйкес нетто массасынан ауытқу. Өнімді азаматтық құрылыстың барлық түрлерінде қолдануға рұқсат етіледі ($A_{eff} < 370$ Бк/кг, NRB-99/2009 SanPiN 2.6.1.2523–09 сәйкес).

ТУ 23.64.10-280-51552155-2018 бойынша өндірілген

** СанктПетербург қ. Гигиена және эпидемиология орталығының сараптамалық қорытындысының негізінде қоспа тері-резорбитивтік пен сенсбилизациялаушы әсері жоқ. Бір реттік қолданыс кезіндегі тері қабаттарына тітіркендіретін әсері болмайды, қайта қолданғанда – әлсіз әсер етеді. Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану осы нұсқаулықтың САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ блогына сәйкес қарастырылған.

Маңызды кеңестер

Бұл ысқылама бассейндерге арналмаған. Бассейндердің ысқыламамен жағу үшін PLITONIT Colorit Fast Premium эпоксидтік ысқыламаны қолданыңыз. Ысқылама басқа PLITONIT өнімдері бар жүйеде қолданылады. Мысалы, тұрғын үйлерде қаптау жұмыстарын жүргізу үшін. Мысалы, тұрғын үйлердегі асүйлер мен ванна бөлмелеріндегі тақташаларды төсеу үшін PLITONIT Aquarprimer, ГидроЭласт полимерлік гидроқшаулағышы, арматуралық талшықтармен нығайтылған PLITONIT В тақташа желімі және PLITONIT тақташа күтімі өнімдері бар жүйеде Colorit ысқыламасын пайдаланыңыз.

Жеке штрих-кодтар:

Ақ 4607013042254

Қара 4607013044258

Салат 4607013044364

Ақшыл-көк 4607013042315

Көк 4607013042391

Ақшыл-қызғылт 460701304388

Охра 4607013042377

Ақшыл-сары 4607013042360

Кремді 4607013044340

Ақшыл-беж 4607013042285

Беж 4607013044395

Қара-беж 4607013042278

Ақшыл-қоңыр 4607013044371

Қоңыр 4607013044357

Қара-қоңыр 4607013042384

Какао 4607013042322

Ақшыл-сұр 4607013044326

Сұр 4607013042261

Қара-сұр 4607013044333

Дымқыл асфальт 4607013042353