

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT Гидролент SuperElast



Энэхүү бүтээгдэхүүн нь нойтон өрөө, байгууламжийн: усан сан, шүршүүр (тосгуургүй шүршүүр орно), угаалгын өрөө, хонгил, тагт, террас, үйлдвэрлэлийн байр (хүнсний үйлдвэр гэх мэт) дотоод болон гадаад булан, шалнаас хананы уулзвар, өргөтгөлийн залгаас, гаралтын хоолой, ус зайлуулах нүхний ус тусгаарлагч болгох зориулалттай.

Савлагаа — 10 м

- Хүйтэнд тэсвэртэй чанар - гадна болон дотор талын ажилд -
- Хүчилд тэсвэртэй чанар
- Өндөр уян хатан чанар
- >2,5 Атм илүү усны даралтыг тэсвэрлэнэ

Хэрэглээ

Ус тусгаарлагч зуурмагийн давхаргыг багс эсвэл хусуураар залгагдах гадаргуутай нийлүүлэн, түүнчлэн харилцаа холбооны, ус зайлуулах хоолой байрлуулсан газруудад түрхэн хэрэглэнэ. Түрхэх хэсэг нь наах тууз эсвэл ханцуйвчийн өргөнөөс хэдхэн см том илүү байх ёстой. Ус тусгаарлагч туузыг гадаргуу дээр наахаас өмнө гадна болон дотоод булан, хана, шалны ханцуйвчийг тавьдаг.

Холбоос / булангийн дагуу өнцгөөр хайчилж, ПЛИТОНИТ ГидроЛента ус үл нэвтрэх туузыг ус тусгаарлагч нойтон давхаргад тавина. Ус тусгаарлагч туузыг тэмдэглэгээгүй талаар доош нь харуулж, холбоос/залгаасыг бүрэн хаахаар тавьж өгнө. Ус тусгаарлагч туузыг түрхсэн зуурмаг хольц гөлгөр металл/хуванцар хусуур эсвэл булны тусламжтайгаар дарж, бүх "хийн бөмбөлөг" - ийг арилгана. Деформацын залгаасны хувьд ус тусгаарлагч туузыг "омега" гогцоо хэлбэрээр тавих ёстой. Хальс, булангийн элементүүд ба ханцуйвчин үеийг 5-7 см-ийн давхцуулан тавих хийх шаардлагатай. Дараагийн ус тусгаарлагч массыг хальсны цоолсон ирмэг дээр бага зэрэг давхцуулан тавьж, дунд хэсэг нь таглагдаагүй хэвээр байх ёстой бөгөөд өмнөх ус тусгаарлагч давхарга нь хатуурсан боловч чийгтэй хэвээр байх ёстой. Шаардлагатай бол энэ төрлийн ус тусгаарлагч материалын зөвлөмж, техникийн тодорхойлолтын дагуу бүх гадаргууг ус тусгаарлагч ажлыг гүйцэтгэнэ.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хангасан битүүмжилсэн газар хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Үйлдвэрлэсэн огноог баглаа боодол дээр зааж өгсөн болно.

Чухал зөвлөмжүүд

PLITONIT Гидролента SuperElast нь полимер ус тусгаарлагч шаваас PLITONIT WaterProof Premium эсвэл полимер цемент уян харимхай ус тусгаарлагч PLITONIT ГидроЭласт 2К бүхий системд ашиглагддаг.

Үзүүлэлтүүд

Өргөн, мм: 120

Зузаан, мм: ~ 0,7

Ашиглалтын температур, °C: -30 ...+ 90

Тэсвэрлэх даралт, атм.: >2,5

Тасрах хүртэлх хөндлөн таталт >200%

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013048799