

PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԻՍԻՈՆԱԼ



PLITONIT ՍուպերՊոլ PROFI՝ մասնագիտացված խորը ներթափանցման գրունտ-կոնցենտրատ՝ նախքան հատակը հարթեցնող նյութեր կիրառելը



Արտադրանքը նախատեսված է ցեմենտի հիմքով հատակները սվաղելու համար նախքան ցեմենտի և գիպսեմենտի հիմքով հատակների հարթեցնող նյութեր օգտագործելը՝ հիմքի հետ կաշունությունը բարձրացնելու, ջրի կլանումը, հարթեցնող նյութից ջրի վաղաժամ արտահոսքը նվազեցնելու և փոշին հիմքից հեռացնել նպատակով՝ մինչև ներքին և արտաքին աշխատանքներ կատարելը: Որպես հատակի մասնագիտացված այբբենարան, այն ունի բարձր աստիճանի ներթափանցում հիմքի մեջ, երբ կիրառվում է 2 կամ ավելի շերտերով, այն հիմքի մակերեսին թաղանթ է ստեղծում, որը բարելավում է լուծույթի տարածելիությունը: Հնարավոր է նաև մշակել պատերը և առաստաղները նախքան սվաղներից, ծեփամածիկից և սասնձային խառնուրդներից օգտվելը:

Փաթեթավորում՝ պլաստիկ տարա 3 և 10 Լ

- Կոնցենտրատ
- Ջրիկացման հարաբերակցությունը մինչև 1:3
- Խորը ներթափանցում է
- Հարթեցնող խառնուրդի ավելի հեշտ բաշխման համար մակերեսի վրա թաղանթ է ձևավորում
- Ներքին և արտաքին աշխատանքների համար

Նյութի սպառում

45-100 մլ 1 մ² չջրիկացված այբբենարանի համար՝ կախված հիմքի ներծծողությունից

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքի ընթացքում օդի և հիմքի ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն +5°C: Արտաքին աշխատանք կատարելիս անհրաժեշտ է պաշտպանել մշակված մակերեսը տեղումներից մինչև այն չորանա:

Հիմքի պատրաստում

Նախքան նախաներկելը, մակերեսը մաքրեք փոշուց, կեղտից և քսուքից: Ծածկույթի հին և չամրացված հատվածները պետք է զգուշորեն հեռացվեն: Գիպսի, անհիդրիտի, ինչպես նաև թույլ ներծծող հիմքերի վրա հիմնված մակերեսները պետք է հղկվեն այնքան ժամանակ, մինչև լցանյութի հատիկի երեվալը՝ կաշուն շերտ ստեղծելու համար:

Կիրառման եղանակը

Կոնցենտրատը ջրիկացնելու համար օգտագործել խմելու ջրի մատակարարման ջուրը: Նախքան ջրիկացնելը և օգտագործելը անհրաժեշտ է մանրակրկիտ խառնել: Ջրիկացնել ջրով համամասնությամբ՝ ըստ աղյուսակի:

Մակերեսների տեսակները, նախաներկման առանձնահատկությունները	Ջրիկացման համամասնությունները (այբբենարան՝ ջուր)
գիպս, անհիդրիտ կամ գիպսային երեսպատում պարունակող մակերեսներ (երկու շերտով քսել)	1:2
բարձր ներծծող մակերեսներ	1:3

Քսել վրձինով, գլանով, խոզանակով կամ փոշեցիրով՝ խուսափելով բացերից և ջրափոսներից: Եթե գրունտը ներծծվել հիմքի մեջ 5-10 ռուպեի ընթացքում և չորացել է, ապա անհրաժեշտ է կրլին նախաներկում: Կրկնել նախաներկումը կատարել առաջին շերտը կիրառելուց մոտավորապես 1 ժամ հետո: Հարթեցնող նյութի կիրառումը թույլատրվում է վերջին շերտը քսելուց ոչ շուտ, քան 1 ժամ հետո: Չորանալուց հետո պրայմերով մշակված մակերեսի վրա կարող է լինել մնացորդային կաշտություն, որը չի խանգարում հետագա ծածկույթների կիրառմանը:

Նախագուշակյան միջոցներ

Աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել ձեռնոցներ: Խուսափել այբբենարանը աչքերի մեջ կամ մաշկին ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով: ՀԵՌՌԻ ՊԱՀԵԼ ԵՐԵՄԱՆԵՐԻՑ!

Ուշադրություն

Գործիքներն ու տարաները օգտագործելուց անմիջապես հետո լվանալ ջրով: Նշված բնութագրերը վավեր են շրջակա միջավայրի 20±2°C ջերմաստիճանի, օդի հարաբերական խոնավության 60±10% պայմաններում: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով:

Բաղադրություն

Ջրային պոլիմերային դիսպերսիա, փոփոխող հավելումներ:

Փոխադրման և պահպանման պայմանները

Պահել ամուր փակ տարայի մեջ -50°C-ից +40°C ջերմաստիճանում՝ պաշտպանված արևի ուղիղ ճառագայթներից: Թույլատրվում են մինչև 5 սառեցման ցիկլեր -50°C-ի դեպքում, հալեցնելուց հետո այն պահպանում է իր հատկությունները: Սառեցումից հետո անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում մինչև ամբողջական հալումը՝ առանց հարկադիր տաքացման: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից:

Արտադրողի երաշխիք

Արտադրողը երաշխավորում է, որ խառնուրդը համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին, պայմանով, որ սպառողը պահպանում է փոխադրման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգների ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար:

Լոգիստիկ տեղեկատվություն 3 և 1 տարայի համար

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013047785

Խմային շտրիխ կոդ 14607013047782

Տարաների քանակը արկղի մեջ՝ 6 հատ

Տարաների քանակը ծոցտե ներքնակում՝ 144 հատ

Լոգիստիկ տեղեկատվություն 10 և 1 տարայի համար

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013047778

Տարաների քանակը ծոցտե ներքնակում՝ 40 հատ: