

PLITONIT



ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

PLITONIT PlitoFlex 5000՝ բարձր առաձգականությամբ մոխրագույն սոսինձ գերխոշոր սալերի համար



Մրտադրանքը նախատեսված է ցանկացած տեսակի երեսապատման կերամիկական, կերամոգրանիտե և կլիներայ ին սալիկների, բնական և արհեստական քարից պարաստված սալիկների, ներառյալ մաքսի ձևաչափով (սալիկի քան 180 սմ երկարությամբ) բետոնե, երկաթբետոնե, բջջյա ին բետոնե, այլ ուսե, գիպասովարաթթե, ցեմենտե, կրաքար-ցեմենտե և գիպսյին սվաղներից պարաստված պատերի և հատակի մակերեսին սոսնձելու համար, բարդ և դեֆորմացվող հիմքերի և կառուցվածքային տարրերի վրա ինչպիսիք են ցեմենտաուղեղային սալերը, փայտաուղեղային սալերը՝ ներքին և արտաքին աշխատանքներ իրականացնելիս: Օգտագործվում է բոլոր չափերի լողալսզանների և տաք հատակների երեսապատման համար: Սոսինձի առաձգական հատկությունները փոփոխաուցում են լարումները, որոնք առաջանում են սալերի և հիմքերի միջև դրանց կառուցվածքային և ջերմաստիճանային դեֆորմացիաների ժամանակ՝ գտնելով դրանց կիրառումը, ներառյալ բարդ

(սալիկների վրա առաձգական արլիմերային ջրամեկուսիչ նյութերի վերևում) և դեֆորմացվող հիմքերի վրա Օգտագործվում է բնակելի և հասարակական շենքերի և շինությունների, պղծվում՝ ուսումնասիրարակչական հաստատությունների, մանկական, նախադպրոցական, դպրոցական և բժշկական հաստատությունների (ներառյալ բուժական և արոֆիլ ակտիկ և առողջարանային) կառուցման և վերանորոգման համար:

Փաթեթավորում՝ 20 կգ

- դաս C2 E S2
- կաշունություն ≥ 2.5 ՄՊա
- ցանկացած չափի մաքսի ձևաչափի սալերի համար
- ցեմենտաուղեղային սալերի, փայտաուղեղային սալերի, պլակիակայուն ներկերի և պղծ բարդ հիմքերի վրա
- լողալսզանների երեսապատման համար՝ առանց չափերի սահմանափակման

Նյութի սաքում

≈ 1.04 կգ/մ² կիրառական շերտի հաստությամբ 1 մմ

Օգտագործման առաջարկություններ

Օգտագործվում է բարդ մակերեսներին սալիկների սոսնձման համար՝ ներկված պլակիակայուն ներկերով, երեսապատված պատերի և հատակի հին կերամիկական սալիկներով, ցեմենտաուղեղային սալեր, հիմքեր՝ ծածկված պլակիակայուն ներկերով, որոնք մնում են լինողում և ՊԲ սալիկները հեռացնելուց հետո: Օգտագործվում է ջրամեկուսիչ ԳԻՐՈՆԵԼԱՍ, WATERPROOF STANDARD բաղադրություններով պարաստված անջրանցիկ հիմքերի համար լողալսզաններում, ցնցուղայիններում, լողալսզաններում: Առաջարկվում է տաքացվող հատակների և հիմքերի համար, որոնք ենթարկվում են գործառնական և թրթռման մեծ բեռնումների:

Ունի կիրառման լայն ոլորտ՝ բարձր սեխնով ոգիականությամբ ուն, ջրակայունությամբ ուն և ցրտակայունությամբ ուն, համար է օգտագործման համար, հեշտությամբ խառնվում է ջրի հետև ունի բարձր պլաստիկությամբ ուն: Համապատասխանում է 90US Ռ56387, դառ C2 E S2, սոսինձներ, որոնք բավարարում են բարձր պահանջները. ավելացված բաց ժամանակով, բարելավված կաշունությամբ ցանկացած միջակայքում (օդային չոր, ջրային, սառնամանիք, բարձր ջերմաստիճանում) և ավելացված առաձգականությամբ:

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքի ընթացքում և հաջորդ 3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել օդի ջերմաստիճանի պահպանումը $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+30^{\circ}\text{C}$ սահմաններում: Շաղափի խառնուրդի, հիմքի և սալիկների ջերմաստիճանը աշխատանքի ընթացքում $+10^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև $+30^{\circ}\text{C}$ է: Միտաքին աշխատանք կատարելիս մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի սեղումներից:

Հիմքի պարաստում

Երեսապատվող հիմքը պետք է լինի ամուր, կեղտից, փոշուց, յուղերից, ճարպերից և շերտավոր տարրերից մաքրված: Երեսապատման աշխատանքները սկսելուց առաջ գիպե հիմքերը և ջրի բարձր ներծծող հատկությամբ մակերեսները պետք է մշակվեն PLITONIT սրայ մերով: Հետագա աշխատանքներն իրականացվում են նախաներկի ամբողջական չորացումից հետո:

Շաղափի խառնուրդի պարաստում

Չոր շաղափը խառնելու համար օգտագործել խմելու ջրամատկարարման ջուրը: Խառնման հարաբերակցությամբ ունը. 1 կգ չոր սոսինձային խառնուրդի համար պահանջվում է 0.25-0.29 լիտր ջուր (5.0-5.8 լիտր 20 կգ-ի համար): Չոր խառնուրդը լցնել սենյակային ջերմաստիճանի նախաֆա չափված քանակությամբ ջրի մեջ և խառնել 2-3 րոպե, մինչև ստացվի միատարր խառնուրդ ուն՝ օգտագործելով էլեկտրական խառնիչ կամ էլեկտրական գալիկոն՝ գլխադիրով (պրոման արագությամբ ունը ոչ ավելի, քան 600 պր/րոպե): Թողել շաղափի խառնուրդը մնա 5 րոպե և նորից խառնել: Կրկին խառնելիս թույլ լսարվում է ջուր ավելացնել մինչև վերը նշված հարաբերակցությամբ առավելագույն արժեքը: Պարաստի շաղափի խառնուրդի օգտագործման ժամանակը 8 ժամից ոչ ավել է (թափանցիկ քամիները և բարձր ջերմաստիճանը նվազեցնում են այս ժամանակը):

Գործողության կարգը

Պարաստի շաղափի խառնուրդը հավասարաչափ քսել հիմքի վրա՝ օգտագործելով հարթ մածկիչ և առանձալոր մածկիչով սալ սանրալոր կառուցվածք (մածկիչի առանձների չափը կախված է սալիկի չափից և տեսակից): Շաղափի խառնուրդը պետք է կիրառվի պահանջի տարածքի վրա որը կարելի է սալիկապատել 40 րոպեի ընթացքում (բաց աշխատանքի ժամանակ): Սալիկը սեղադրել սոսինձային շաղափի խառնուրդի վրա և սեղմել դրամեջ թեթև շրջադարձային շարժումներով: Սալիկի դիրքը կարող է ճշգրտվել հաջորդ 40 րոպեի ընթացքում: Թափանցիկ քամիները, բարձր ջերմաստիճանը, ինչպես նաև մակերեսի բարձր ներծծող հատկությամբ ունը նվազեցնում են բաց աշխատանքի ժամանակը և ճշգրտման ժամանակը: Եթե կիրառվող սոսինձի մակերեսին չորացած ընդերք է ձևավորվում, ապա շաղափի խառնուրդը պետք է հեռացվի և փոխարինվի նորով: Սալիկը շարվում է բաց կարերով և հարթեցվում համապատասխան սարքերի միջոցով: Լողալսզանների, ճակատների, տեռանների, պաշգամբների, տաք հատակների, ինչպես նաև 2 մմ-ից ավելի հետևի երեսի բարձրությամբ կամ 30×30 սմ-ից ավելի մեծությամբ սալիկների երեսապատելիս՝ սալիկների սակի դատարկությամբ ուններից խուսափելու և կաշունությամբ ու ժր բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է սոսինձը կիրառել համակցված մեթոդով (ինչպես հիմքի վրա պահել էլ սալիկի հետևի երեսին): Սոսինձը կիրառվում է հիմքի վրա ինչպես նկարագրված է վերևում: Սալիկի հետևի երեսին սոսինձը նախքան լսարվում է առանձալոր մածկիչով, պնդեցնել հարթ մածկիչով հավասարաչափ հարթեցվում է սալիկի ողջ տարածքի վրա Համակցված մեթոդով նյութի սպառումը ավելանում է 1.04 կգ/մ²-ով՝ 1 մմ շերտի հաստությամբ դեպքում:

Խոշոր ձևաչափի սալիկների տեղադրման խորհուրդներ: Օգտագործեք սոսինձ կիրառելու համակցված մեթոդ: Նախքան սոսինձ կիրառելը, համոզվեք, որ սալիկի հետևի երեսը մաքուր է և զերծ է կերամիկական փոշուց:

Մահրաժեշտությամբ դեսպում մաքրեք այն խոնավ սպունգով: Ավելի լավ թրջելու համար խորհուրդ է տրվում սոսինձը քսել հիմքի վրա՝ օգտագործելով փորված առաներով շածկիչ: Սպիկի հետևի երեսին քսելու համար օգտագործեք 3 մմ մանվ առաներով մածկիչ, որ մակերեսի գրեթե 100%-ը թրջվի սոսինձով: Սոսինձը կիրառվում է սպիկի կարճ կողմին զուգահեռ ուղիղ շերտերով: Սոսինձը հարկավոր է քսել հիմքի և սպիկի վրամեկ ուղղությամբ: Երբեք սպիկներ չդնել այնպես, որ կաշուն կողիկներն իրար հառնեն: Սոսինձը կրկնակի կիրառման մեթոդով քսելուց հետո խորհուրդ է տրվում օգտագործել ուղեցույցներ և խաչաձողեր կամ ծծիչներով հիմնակմաղք՝ սպիկների հետ աշխատանքը հնարավորինս հեշտ և անվտանգ դարձնելու համար: Սպիկի հիմքին ավելի լավ կաշելու համար հարկավոր է թրթռացող վահանակով անցնել սպիկի մակերեսով կամ ձեռքով թակել՝ օգտագործելով հատուկ ռետինե մածկիչ: Հաֆք սպիկը կենսոքոնից մինչև եզրերը, որոնք զուգահեռ են կարճ կողմին՝ սպիկի սակից ամբողջ օղը հեռացնելու համար:

Ուշադրություն

Սպիկապատ հատակի վրա քայլելը և կարերի երեսապատումը թույլատրվում է ոչ շուտ քան 24 ժամ հետո: Տաքացվող հատակների միացումը և երեսապատված գիպասովարաթղթի վրա(խոնավակալում գիպասովարաթուղթ) հետագա աշխատանքներ կատարելը հնարավոր է սպիկները դնելուց ոչ շուտ քան 3 օր հետո: Նշված ժամանակահատվածից հետո թագրերը վաղը են $20 \pm 2^\circ\text{C}$ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի, $60 \pm 10\%$ օդի հարսերակալ խոնավությամբ դեսպում և կարող են փոփոխվել այլ ջերմաստիճանի և խոնավությամբ պայմաններում: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության սեփականակալով: Սպիկները դնելուց առաջ չթրջել, սպիկների հետևի երեսը մաքրել փոշուց և կեղտից: Աշխատանքի ընթացքում շաղափի խառնուրդը պետք է պարբերաբար հարել: Մոգելվում է հավելյալ ջուր ավելացնել պարասի շաղափի խառնուրդի մեջ: Խառնուրդի գույնը կարող է փոփոխվել խմբաքանակից խմբաքանակ կախված թողարկման վայրից և այլն: Խառնուրդի գույնը չի ազդում արտադրանքի նշված սեփականակալից բնութագրերի համապատասխանության վրա՝ Կարող է պարունակել աննշան քանակությամբ անրափողող մանրաթելեր:

Նախագուշակալ միջոցներ

Խառնուրդը պատկանում է 4-րդ վտանգի դասին (քիչ վտանգավոր նյութեր)՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-ի: Աշխատանք կատարելիս օգտագործել ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ և շնչառական օրգանների պաշտպանման միջոցներ: Խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առանձրով: ՀԵՌՈՒՄ ՊԱՇԵԼ ԵՐԵՎԱՆԵՐԻՑ:

Փոխադրման և պահպանման պայմանները

Խառնուրդը սեղալովիել ծածկված մեքենաներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Չոր խառնուրդով տարակները պետք է պահվեն ծածկված, չոր սենյակներում, որոնք ապահովում են վաթեթափոսման անվտանգությունը և պաշտպանությունը խոնավության նկատմամբ: Արտադրողի տարալի մեջ պահպանման ժամկետը՝ 12 ամիս է՝ արտադրության օրվանից սեղալովիալման և պահպանման պայմաններին հետևելու դեպքում:

Բաղադրություն

Ավազ, արրտ սնդական ցեմենտ ֆունկցիոնալ հավելումներ:

Տեխնիկական բնութագրեր

Լցանյութի առավելագույն խոշորությունը	0.63 մմ
Սոսինձային կարի առավելագույն հաստությունը	15 մմ
Ջրի քանակը 1 կգ խառնուրդի համար	0.25-0.29 լ
Ջրի քանակը 20 կգ խառնուրդի համար	5.0-5.8 լ
Աշխատանքի բաց ժամանակը, ոչ պակաս	40 ԲՊԵ
Սպիկի ճշտգրման ժամանակը, ոչ պակաս	40 ԲՊԵ
Շաղափի խառնուրդի կենսունակությունը	8 ժամ

Գործարկման ջերմաստիճանայ ին ռեժիմը	-50°C-ից մինչև +100°C
Լայնակի դեֆորմացիա	≥5.0 մմ
Շաղսի մակնիշը՝ ըստցրսակայ ու նու թյ սն	F150-ից ոչ սակաս
Քայլել ու հնարավորու թյ ու ն, սնց	24 ժամ
Կաշ ու ն կարերի ամրու թյ ու նը 28 օրվաընթացքու մ՝ օդայ ին չոր միջակայ թու մ հայ սնվել ու ց հետ:	≥2.5 ՄՊա
Բաց ժամանակը հիմքի հետկաշ ու նու թյ սն ամրու թյ սն միջոցով	≥1.8 ՄՊա
Կաշ ու ն կարերի ամրու թյ ու նը +100°C բարձր ջերմաստիճանի սզդեցու թյ ու նից հետ	≥2.5 ՄՊա
Կաշ ու ն կարերի ամրու թյ ու նը ջրայ ին միջակայ թու մ հայ սնվել ու ց հետ	≥1.0 ՄՊա
Կաշ ու ն կարերի ամրու թյ ու նը ցիկլայ ին սառեցու մից և հա վել ու ց հետ	≥1.0 ՄՊա

Լոգիստիկ սեղեկատվու թյ ու ն

Սահասական շտրիխկոդը 4607013048829

Տոսրակների քանակը մեկ սղ եսի վրա՝ 48 հատ