

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT СуперКонтакт- нийлмэл болон гялгар, шингээдэггүй суурийг бэлдэхэд зориулсан дүүргэгчтэй барьцалдуулах хөрсжүүлэгч



Бүтээгдэхүүн нь дараах гялгар, шингээдэггүй суурийг бэлдэхэд урьдчилан боловсруулах зориулалттай: хуучин хавтан, будсан гадаргуу, мозайк ба чулуун шал, шавардлага, өнгөлгөө, шалны ажил хийхээс өмнөх шилэн хавтан. Мөн ус шингээх чадвар багатай суурийг хөрсжүүлэн боловсруулахад тохиромжтой: цул бетон, шалны хавтан гэх мэт. Бүтээгдэхүүний өвөрмөц найрлага нь ус, шүлт, давс, хэт ягаан туяа, зэврэлт гэх мэтэд өндөр тэсвэртэй хөрсжүүлсэн гадаргуу бий болгох боломжийг олгодог. Энэ нь өндөр бүрхэх чадвартай тул түрхсэн гадаргуугийн барьцалдуулагч чадварыг 100% сайжруулна. Бүтээгдэхүүн нь тэсвэртэй явцад тогтвортой, салбарлалт давхраа үүсгэдэггүй бөгөөд био эвдрэлээс хамгаалах чадвар өндөртэй.

Савлагаа - 1.5 кг, 4.5 кг тус тус хэмжээтэй хуванцар хувин.

- Шууд хэрэглэхэд зориулсан
- Шавардлагын болон өнгөлгөөний өмнө шингээдэггүй ханыг хөрсжүүлэгч
- Энэ нь багс эсвэл өнхрүүлгээр түрхэхэд хялбар байдаг
- Сайжруулсан барьцалдуулагч чадварыг 100% хангана

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

250 г/м².

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад болон дараагийн 3 хоногт агаарын болон суурийн температур +5 хэмээс багагүй, +30 хэмээс ихгүй байна.

Гадаргууг бэлтгэх

Хөрсжүүлэхийн өмнө гадаргууг тоос, шороо, өөх тос, салбарласан хууларсан элементүүдээс цэвэрлэ.

Ажлын дараалал

Хөрсжүүлэгчийг багс эсвэл өнхрүүлгийн тусламжтайгаар бэлтгэсэн гадаргуу дээр . Хатах хугацаа 3 цаг орчим байна.

Анхааруулга

Хөрсжүүлэгчийг хэрэглэхийн өмнө сайтар холих ёстой. Хэрэглэсний дараа багаж, савыг усаар зайлж угаана. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур (20±2)°C, агаарын харьцангуй чийгшил (60±10)%-д үйлчилнэ.

Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг дагаж мөрдөх ёстой.

Аюулгүй ажиллагаа

Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий хэрэглээрэй. Зуурмагийг арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхийгээрэй. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Нарны шууд тусгалаас хамгаалсан, сайтар битүүмжилсэн саванд -40°C-аас +40°C-ийн температурт хадгална. -40 хэмд 5 хүртэл удаа хөлдөөхийг зөвшөөрдөг, гэсгээсний шинж чанараа хадгалдаг. Нэмэлт халаахгүйгээр тасалгааны температурт бүрэн гэсэх хүртэл гэсгээнэ. Гэсгээсний дараа хөрсжүүлэгчийг хэрэглэхийн өмнө сайтар холих шаардлагатай. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна. Сав баглаа боодол дээрх үйлдвэрлэсэн огноог харна уу.

Орц, найрлага

Синтетик полимерийн ба эрдэс дүүргэгчийн усан дисперс.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь Техникийн нөхцөл Р 2241-001-51552155-2013 стандарт, шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

1,5 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013042759

Бүлэг бар-код 14607013042756

1 хайрцагт агуулагдах хувингийн тоо – 12 ширхэг

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 288 ширхэг

4,5 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013042766

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 96 ширхэг