

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT СуперДавхарга –бетон болон барилгын зуурмагийн супер ус багасгах НЭМЭЛТ



Уг бүтээгдэхүүнийг нь орон сууц, оффис, аж үйлдвэрийн агуулахын дотор болон гадна ажилд түүнчлэн шалны халаалтын системд бие даан татуурга үйлдвэрлэхэд уян хатан болгох, тогтворжуулах зорилгоор (зуурмагийн давхарга үүсэхийг бууруулдаг) нэмэлт болгон ашигладаг. Энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрт хийсэн элс бетон, түүнчлэн барилгын талбайд элс, цементийг шууд холиход нэмэлт болгон ашигладаг. Энэ нь бэлтгэсэн зуурмагийн хөдөлгөөн, цутгагдах чанарыг нэмэгдүүлж, шинээр тавьсан давхаргыг тэгшлэх ажлыг хөнгөвчлөх, хөдөлмөрийн төвөгтэй хэцүү байдлыг бууруулж, ажлыг гүйцэтгэх хугацааг богиносгодог. Энэ нь ус багасгах нөлөөтэй тул хатуурсан уусмалын зэрэглэлийн бат бөх чанарыг +15% -иас +25% -иар нэмэгдүүлж, давхаргын дээд талын хагарал, агшилт, сулрах эрсдэлийг бууруулдаг. Бэлтгэсэн зуурмагийн амьдрах чадварыг нэмэгдүүлж, ажил гүйцэтгэх хугацааг нэмэгдүүлж, материаллаг алдагдлын эрсдэлийг

бууруулдаг. Хатуурсан татсан давхаргын нягтралыг нэмэгдүүлж, бүтцийн нэгэн төрлийн байдлыг хангах, улмаар “дулаан шал” шалны халаалтын системийн дулаан дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Савлагаа — 3 л, 10 л хэмжээтэй хуванцар канистр.

- давхаргыг уян хатанжуулагч нь зуурмагийн хольцын уян хатан чанарыг нэмэгдүүлж, тэгшлэхэд хялбар болгодог
- бат бөх чанарыг 25% нэмэгдүүлдэг
- өөрийн бэлтгэсэн хольц, шинэчлэгдээгүй үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн цемент-элсний зуурмагийн хувьд
- баяжмал

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Хүлээж буй нөлөө	Нэмэлтийн зарцуулалт, 100 кг хуурай бодис тутамд литрээр**		
	Цемент	ЦЭХ М200	ЦЭХ М300
Үндсэн уян хатанжуулагч, холимгийн усыг* 13%-иар бууруулна	0,5 л (500 мл)	0,11 л 0,15 л (110-150 мл)	0,14 л 0,18 л (140-180 мл)
Өндөржүүлсэн уян хатанжуулагч, холимгийн усыг* 20%-иар бууруулна	0,83 л (830 мл)	0,18 л 0,24 л (180-240 мл)	0,23 л 0,29 л (230-290 мл)
Өөрөө нягтруулах нөлөөтэй давхаргыг супер уян хатанжуулагч нь холих усыг* 28%-иар бууруулдаг	1,67 л (1670 мл)	0,37 л 0,48 л (370-480 мл)	0,47 л 0,58 л (470-580 мл)

* Үйлдвэрлэгчээс анх тодорхойлсон шинэчлэгдээгүй хольцод зориулсан утгатай харьцуулан холих усыг багасгах.

** Бэлэн цемент-элсний хольцын нэмэлтийн зарцуулалтыг тооцоолохдоо дараах дүрмийг баримтална: хэрэв цемент-элсний хольцыг үйлдвэрлэхэд 500 маркийн цемент ашигласан бол нэмэлтийг хамгийн бага хэмжээгээр, 400 маркийн цемент ашигласан бол нэмэлтийг хамгийн их хэмжээгээр нэмнэ. Хэрэв ашигласан цементийн маркийн талаар найдвартай мэдээлэл байхгүй бол ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө хамгийн оновчтой тунг тодорхойлох туршилтын хольцыг хийх шаардлагатай.

Хэрэглэх заавар

Нэмэлтийг холин зуурах устай хамт эсвэл бетоны хольцын бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн найрлагыг тооцон хамт хийхдээ өгсөн хүснэгтэд өгсөн зөвлөмжийн дагуу уян хатанжуулагчийн нөлөөг анхаарч, усны хэмжээг урьдчилан багасгах шаардлагатай. Нэмэлтийг хуурай хольц дээр шууд нэмж болохгүй.

Үйлдвэрийн бэлтгэлийн шинэчлэгдсэн хуурай барилгын хольцод хэрэглэхийг зөвлөхгүй.

"Дулаан шал" систем бүхий өндөр чанартай давхарга хийхэд цутгагдах чадварыг нь нэмэгдүүлсэн зуурмагийн хольц бэлтгэх жорын жишээ

Элс бетон М300	50 кг
Ус	5,4 л
PLITONIT СуперДавхарга Нэмэлт	0,235 л -0,29 л (235-290 мл)

АНХААРУУЛГА! Ашигт малтмалын түүхий эд эсвэл өөр үйлдвэрлэгчдийн бэлтгэсэн шинэчлэгдээгүй хольцын шинж чанар нь ялгаатай байж болох тул ажил эхлэхийн өмнө хамгийн бага хэмжээний уян хатанжуулагч нэмэлт бүхий туршилтын зуурмаг хийж, шаардлагатай бол түнг нэмэгдүүлэх замаар хольцын найрлагыг тохируулахыг зөвлөж байна.

Техник үзүүлэлтүүд

Өнгө	хар-хүрэн
Нягтрал, г/см ³	1,17-1,19
Хуурай бодисын массын хувь, %	37-41
уусмалын PH	6-10

Аюулгүй ажиллагаа

Нэмэлт нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Нэмэлтийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Тээвэрлэлт, хадгалалтыг +5 хэмээс доошгүй, +40 хэмээс ихгүй температурт, нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан битүүмжилсэн саванд авч явахаар хийнэ.

Орц, найрлага

Ус, сульфуржуулсан поликонденсатын холимог, туслах бүрэлдэхүүн хэсэг, хадгалагч бодис.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн Техникийн нөхцөл 20.59.57-015-51552155-2020, шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь битүү саванд үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

3 кг канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013045491

Нэг багц дахь канистрын тоо – 144 ширхэг

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013042933

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг