

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT UNIVERSAL MH ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 31358 стандартад нийцдэг, механикжуулсан болон гар аргаар түрхэх зориулалттай, хурдан хатуурдаг, өөрөө тэгшлэгч эрдэст суурьтай тэгшлэгч



Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хуурай, чийгтэй орон сууцны (ажлын) байранд СП 29.13330 ба МДС 31-1.98 дагуу шалыг суурилуулах, шалны керамик хавтан, доторлогооны бүрээс, паркет тавих, "дулаан шал" системд ашиглах зориулалттай. Ашиглалтын температур +5°C хэмээс +70°C хэм хүртэл байх ба гараар хэрэглэхэд нэг удаагийн давхаргын зузаан нь 5 мм-ээс 100 мм, машинаар түрхэн хэрэглэхэд 10 мм-ээс 100 мм байна. Шалны бүрээсгүйгээр будах, ашиглах боломжгүй. Дүүргэгчийн хамгийн том ширхгийн хэмжээ 1,25 мм.

Нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, тэр дундаа сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн байгууламж (эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, амралт-сүвиллын байгууламжууд)-ын барилга, засварын ажилд хэрэглэж болно.

Савлагаа — 20 кг

- Өндөржүүлсэн бат бэх М200 7 дахь өдөр
- Суулт өгдөггүй, хагаралт өгдөггүй
- Давхаргыг тэгшлэх: 5-аас 100 мм-ийн гараар түрхэх, 10-аас 100 мм хүртэл - машинаар түрхэх
- 3 цагийн дараа дээгүүр нь алхах боломжтой

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

1 мм зузаантай түрхэх үед 1,65-1,7 кг/м².

Ажлын нөхцөл

Зуурмагийн хольцыг зөвхөн барилга дотор хэрэглэнэ. Ажлын явц болон гүйцэтгэлээс хойших 3 хоногт агаарын температур, суурийн болон хавтангийн температур +10°C хэмээс +30°C хэмийн хооронд байх нь зохимжтой. Ажлын явцад зуурмагийн температур +10°C хэмээс +30°C хэм хүртэл байх нь зохимжтой. Гүйцэтгэлийн дараа 3 хоногт нарны шууд тусгал, нэвт салхинаас хамгаалах шаардлагатай.

Бэлтгэл ажил

Суурь нь бат бөх байх ёстой (бетоны В7,5 ба түүнээс дээш маркийн, 10 МПа-аас багагүй шахалтын бат бэх цементэн хүчилттай), бүтцийн хувьд даацын, хагаралгүй байх ёстой. Суурийн гадаргууг тоос, шороо, шохой, тос, өөх тос, битум, органик болон эрдэс наалдамхай цавуу, будгийн үлдэгдэл, түүнчлэн усанд уусдаг бодисоос сайтар цэвэрлэнэ. Суурийг тоосноос бүрэн цэвэрлэхийн тулд тоос сорогч ашиглана уу. Шалны тэгшлэх давхаргыг хана,

хаалтыг тусгай холдуулагч (ирмэг) тууз ашиглан урьдчилан тусгаарлах зайлшгүй шаардлагатай. Шаардлагатай тэгшлэх түвшинг тодорхойлохын тулд лавлагаа, босоо дохиог суурилуулах шаардлагатай. Тэгшилсэн гадаргууг ПЛИТОНИТ Хөрсжүүлэгч СуперПол PROFI хөрсжүүлэгчээр боловсруулна. Бусад ПЛИТОНИТ хөрсжүүлэгч, эсвэл хуурай үлдэгдэлтэй хөрсжүүлэгчийг 8% -иас багагүй бэлэн хэлбэрээр ашиглах боломжтой. Хөрсжүүлэгчийг сойз, багс эсвэл булаар түрхэнэ. Хөрсжүүлэгч нь нимгэн тасралтгүй давхарга үүсгэх ёстой, илүүдсэн усан шалбааг үүсгэхийг зөвшөөрдөггүй. Усны шингээлт ихтэй гадаргууг хоёр удаа хөрсжүүлэгч түрхэнэ. Хөрсжүүлсэн гадаргуугийн чанарыг 20-30 минутын дотор шалгахад ус шингээхгүй байх замаар тодорхойлно. Гөлгөр, нягт гадаргууг (цул бетон, шалны хавтан гэх мэт) ПЛИТОНИТ БетонКонтакт хөрсжүүлэгчээр боловсруулна.

Тусгаарлагч давхаргыг тэгшлэх үед (хөвөгч хучилт үүсгэх):

Бүх гадаргуугаар тэгшлэх зориулалттай тусгаарлах давхарга (уур, дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч бүрээс) тусгаарлагч давхаргыг тараан байрлуулсан байна. Ашигт малтмалын хөвөгч, шилэн хөвөн хавтан эсвэл дэвсгэрээр хийсэн суурьтай шалыг төлөвлөхдөө дуу чимээ тусгаарлагчийн давхарга дээр дор хаяж 20 см-ийн давхцал бүхий тасралтгүй ус үл нэвтрэх давхаргыг байрлуулна. Дуу чимээ тусгаарлагч хавтангийн залгаанд завсар, цоорхой байх ёсгүй. Хөвөгч хавтанг контурын дагуу хана болон өрөөний бусад байгууламжаас 1-2 см өргөн зайгаар тусгаарлаж, тусгаарлагч материал эсвэл бүтээгдэхүүнээр дүүргэх ёстой.

Ажлын дараалал

Гараар цутгахад 20 кг хуурай хольцод 4,8-5,2 литр ус шаардагдана. Хуурай хольцыг тасалгааны температурт урьдчилан хэмжсэн зохих хэмжээний ус уруу хийнэ, нэгэн төрлийн жигд болтол нь (эргэлтийн хурд нь 600 эргэлт/мин-ээс ихгүй байх) цахилгаан холигч эсвэл цахилгаан өрмийн тусламжтайгаар холино. Бэлэн болсон зуурмагийн хольцыг хэрэглэх хугацаа 30 минут байна.

Ажлыг хоёроос дээш хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хийхийг зөвлөж байна. Ус хэтрүүлэн хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 50 см орчим өргөнтэй зэрэгцээ туузан дээр гарахаас хамгийн хол хананаас цутгаж эхлэхийг зөвлөж байна, хоёр хэсгийн хоорондох холболтын хугацаа 10-15 минутаас хэтрэхгүй байх ёстой. Гадаргуу дээр тэгшлэх хольцыг илүү сайн тараахын тулд сойз эсвэл рейк ашиглах шаардлагатай. Ажлыг хамгийн дээд хурдыг хадгалж, тасалдалгүйгээр хийх ёстой. Сууринд тэгшлэгчээс давхарга үүсээгүй бага зэргийн хагарал үүссэн үед шалны чанарт нөлөөлөхгүй. Цутгалтыг хийснээс хойш 3 цагийн өмнө тэгшилсэн гадаргуу дээр алхахыг зөвшөөрнө. Ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөөнд ашиглахдаа гадаргууг ПЛИТОНИТ ГидроЭласт ус тусгаарлагч шаваасаар боловсруулах шаардлагатай. Шалны гадаргууг 3 хоногийн дараа PLITONIT хөрсжүүлэгчээр будсаны дараа керамик хавтанг тавьж болно. Суурийн чийгийн хэмжээг шалны бүрээс үйлдвэрлэгчийн заавраар зөвшөөрөгдсөн утгатай байхад ойролцоогоор 7 хоногийн дараа хивс, хулдаас, хуванцар шал, паркет тавих боломжтой. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур (20 ± 2)°C, агаарын харьцангуй чийгшил (60 ± 10)-д үйлчилнэ.

Аюулгүй ажиллагаа

Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Зуурмагийг арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГААРАЙ.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хуурай өрөөнд хадгална. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна.

Орц, найрлага

Гөлтгөнө холбогч, эрдэс бодисын дүүргэгч, портландцемент, сайжруулагч нэмэлт.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ Р 31358 стандарт, С2 Е S2 ангилал болон 23.64.10-208-515521552021 техникийн нөхцөлийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ГОСТ Р 8.579-2001 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн (Аэфф <370 Бк/кг байх ОХУ-ын "Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд" НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН 2.6.1.25.23-09 нийцсэн.

Техник үзүүлэлтүүд

Хуурай хольцын хувьд	
1 мм-ийн зузаантай давхаргаар түрхэх үед зарцуулалт	1,65-1,7 кг/м ²
Хамгийн том дүүргэгч ширхгийн хэмжээ	1,25 мм
Том хэмжээтэй ширхгийн агууламж	0%
Холих усны зарцуулалт	4,8-5,2 л
Хэрэглэхэд бэлэн хольцын хувьд	
Хөдөлгөөнтэй чанар (цагираг тархалт)	260 мм багагүй
Ашиглахад бэлэн хольцыг хэрэглэх хугацаа	30 минутаас ихгүй
Хатуурсан зуурмагийн хувьд	
Хэвийн нөхцөлд шахалтын үед бат бэх 3 цаг 7 хоног	6 МПа багагүй 20 МПа багагүй
7 хоногийн дараа суурьтай наалдсан бат бэх чанар	0,8 МПа багагүй
Суултын деформац, багагүй	0,7 мм/м
Өргөтгөлийн деформац, багагүй	0,5 мм/м
Ашиглалтын үеийн температурын горим	+70°C хүртэл
Байгалийн радионуклидын цацраг идэвх	370 Бк/кг ихгүй

Логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013046351

Нэг багц дахь уутны тоо – 48 ширхэг