

# PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ



**Plitonit**  
**Deutsche**  
**Qualität**

## PLITONIT Գրունտ 1 PROFI՝ խորը ներթափանցման պրայմեր-կոնցենտրատ՝ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար



Ունիվերսալ արտադրանք, որը նախատեսված է աշխատանքների լայն տեսականի կատարելու համար: Հատակների այբբենարան ցեմենտի, գիպսի և գիպսցեմենտի հիմքի վրա: Գիպսով, ցեմենտով, ցեմենտ-կրաքարային նյութերով, գիպսաստվարաթղթե թիթեղներով պատերի նախաներկում շաղախախառնուրդներ օգտագործելուց, ինչպես նաև ներկելուց և պաստառապատելուց առաջ: Գրունտ 1 PROFI-ն օգտագործվում է հիմքը ամրացնելու, հիմքի ջրի կլանումը նվազեցնելու, հետագա ծածկույթներին կպչունությունը բարձրացնելու, ջրի վաղաժամ արտահոսքը նվազեցնելու և հիմքից փոշին հեռացնելու համար՝ նախքան ներքին և արտաքին աշխատանքներ կատարելը:

Փաթեթավորում՝ պլաստիկ տարա 0,9 և 3 և 10 Լ

- Խտանյութի ջրիկացում 1:5
- Խորը ներթափանցում է
- Ամրացնում և հեռացնում է փոշին հիմքից
- Նվազեցնում է հիմքի ջրի կլանումը
- Բարձրացնում է կպչունությունը հետագա ծածկույթներին
- Պահպանման ընթացքում հնարավոր է սառեցում
- Ներքին և արտաքին աշխատանքների համար

### Նյութի սպառում

120-300 մլ ջրիկացված պրայմեր 1 մ<sup>2</sup>-ի համար՝ կախված կիրառման տարածքից:

### Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքի ընթացքում օդի, հիմքի և պատրաստի այբբենարանի ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն +5°C: Արտաքին աշխատանք կատարելիս մշակված մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի տեղումներից, մինչև այն չորանա:

### Հիմքի պատրաստում

Նախքան նախաներկելը, մակերեսը մաքրեք փոշուց, կեղտից և քսուքից: Ծածկույթի հին և չամրացված հատվածները պետք է զգուշորեն հեռացվեն:

### Օգտագործման եղանակ

Կոնցենտրատը ջրիկացնելու համար օգտագործել խմելու ջրի մատակարարման ջուրը: Նախքան ջրիկացնելը և օգտագործելը պրայմերը պետք է մանրակրկիտ խառնվի: Ջրիկացնել ջրով հետևյալ համամասնությամբ. նախքան հարդարման խառնուրդներ օգտագործելը և պաստառումը 1:4-1:5 հարաբերակցությամբ, նախքան հարթեցնող նյութեր օգտագործելը և ներկելը 1:2-1:4 հարաբերակցությամբ: Ուղղահայաց մակերեսները նախապատվում են գլանով կամ փոշեցիրով:

Լցնովի հատակները լցնելու համար նախաներկելիս, օգտագործման պատրաստի պրայմերը լցրել հիմքի վրա և հարթեցնել այն գլանով՝ խուսափելով բացերից և ջրափոսերից, կամ քսել այն փոշեցիրով: Եթե գրունտը ներծծվել հիմքի մեջ 5-10 րոպեի ընթացքում և չորացել է, ապա անհրաժեշտ է կրլին նախաներկում: Կրլին նախաներկումը և հարդարման աշխատանքները կատարել գրունտի առաջին շերտը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո: Շերտերի միջև չորացման ժամանակը կախված է գրունտի ջրիկացման աստիճանից, ենթաշերտի տեսակից և ջերմաստիճանի պայմաններից: Կրկնել նախաներկումը առաջին շերտը կիրառելուց մոտավորապես 30-60 րոպե հետո: Մակերեսի պատրաստակամության գնահատման չափանիշը վերամշակման մակերեսին ամրացված թղթի վրա թրջման նշանների բացակայությունն է:

### **Ուշադրություն**

Աշխատանքի ընթացքում խորհուրդ է տրվում պարբերաբար խառնել խառնուրդը: Գործիքներն ու տարաները օգտագործելուց անմիջապես հետո լվանալ ջրով: Նշված բնութագրերը վավեր են շրջակա միջավայրի 20±2°C ջերմաստիճանի, օդի հարաբերական խոնավության 60±10% պայմաններում: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով: Հարթեցնող նյութեր օգտագործելուց առաջ հատակները քսելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ՊԼԻՏՈՆԻՏ Գրունտ ՍուպերՊոլ PROFI պրայմերը:

### **Նախագգուշական միջոցներ**

Աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել ձեռնոցներ: Խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով:

### **Փոխադրման և պահպանման պայմանները**

Պահել ամուր փակ տարայի մեջ -50°C-ից +40°C ջերմաստիճանում՝ պաշտպանված արևի ուղիղ ճառագայթներից: Թույլատրվում են մինչև 5 սառեցման ցիկլեր -50°C-ի դեպքում, հալեցնելուց հետո այն պահպանում է իր հատկությունները: Սառեցումից հետո անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում մինչև ամբողջական հալումը՝ առանց հարկադիր տաքացման: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից: Արտադրության ամսաթիվը տես փաթեթավորման վրա:

### **Բաղադրություն՝**

Ջրային պոլիմերային դիսպերսիա, փոփոխող հավելումներ:

### **Արտադրողի երաշխիք**

Արտադրողը երաշխավորում է, որ մաստիկը համապատասխանում է ՏՊ 20.30.11-212-51552155-2023 պահանջներին, պայմանով, որ սպառողը պահպանի փոխադրման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգների ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար:

### **Լոգիստիկ տեղեկատվություն 0,9 լ տարայի համար**

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013043336

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 480 հատ

### **Լոգիստիկ տեղեկատվություն 3 լ տարայի համար**

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013040489

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 144 հատ

### **Լոգիստիկ տեղեկատվություն 10 լ տարայի համար**

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013040496

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 40 հատ