

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT WaterProof Standard – дотоод заслын зориулалттай үндсэн, уян харимхай, ус тусгаарлагч шаваас



Энэ нь цаашдын өнгөлгөөний ажил эхлэхээс өмнө барилгын бүтэц, байгууламжийн дотор ажилд (шүршүүр, түүний дотор тосгуургүй, угаалгын өрөө, бие засах газар, угаалгын газар болон бусад нойтон байранд) тасралтгүй, залгаасгүй ус тусгаарлах ажлыг суурилуулах зориулалттай. Энэ нь бетон, шавардлага, тоосгоны ажил, түүнчлэн чийгт тэсвэртэй бүс бүрээсийг : чийгтэй өрөөнд гөлтгөнө хавтан, гөлтгөнө шавардлага хамгаалахад ашиглагддаг. Шалны халаалтын системд ашиглаж болно. Залгаасны завсрыг (хуванцар ба металл ус дамжуулах хоолой гаргах газар, барилгын бүтцийн булангийн үеийн холболт гэх мэт) мэдэгдэхүйц динамик ачаалалд өртөхгүй газарт хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Савлагаа — 4,5 кг, 8 кг, 14 кг хэмжээтэй хуванцар хувин

- Өндөржүүлсэн барьцалдах чадвартай – 1,5 МПа
- Шалны халаалтын системд зориулагдсан
- Ус нэвтрүүлэхгүй марк, W3
- Хатаахад хараа хяналт тавих боломжтой
- Хэрэглэснээс хойш 6 цагийн дараа дээгүүр нь алхах боломжтой

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

1 мм зузаантай түрхэх үед 1,2 кг/м².

Ажлын нөхцөл

Бетонон суурийн харьцангуй чийгшил 90% -иас ихгүй байна. Ажлын явцад болон дараагийн 2 хоногт агаарын болон суурийн температур +10 хэмээс багагүй, +30 хэмээс ихгүй байна. Шаваасны температур нь +10 хэмээс багагүй байна.

Гадаргууг бэлтгэх

Гадаргууг тоос шороо, шороо, тос, тос, цементийн сүү болон материалын суурь дээр наалдахад саад болдог бусад хэсгүүдээс цэвэрлэсэн байх ёстой. Хагарал, нүх, завсар болон бусад хурц ирмэгтэй эвдрэлд полимер ус тусгаарлагч шаваас хийхээс өмнө, цементэн суурьтай PLITONIT K/PLITONIT T1+/PLITONIT РемСостав гэх мэт засварын хольцоор засна.

Ажлын дараалал

Хэрэв бүтээгдэхүүнийг хөлдөөсөн бол +10 хэмээс + 25 хэм хүртэл тасалгааны температурт 24 цагийн турш байлгахнаас нааш хэрэглэхийг хориглоно. Хурдан гэсгээх зорилгоор халаахыг зөвшөөрөхгүй. Хэрэглэхийн өмнө шаваасыг холино. Материалыг хусуур, бул эсвэл багс ашиглан бэлтгэсэн гадаргуу дээр түрхэн хэрэглэнэ. Хэрэглэх давхаргын тоо хамгийн багадаа хоёр байх ба дараагийн давхарга бүрийг өмнөх давхаргыг хатаасны дараа хэрэглэнэ. Эхний давхаргыг хатах хугацаа 1 цаг, дараагийн давхаргуудад 2 цаг байна. Өнгө нь анхны ногоон-цэнхрээс маргад-ногоон болж өөрчлөгдөхийг тооцон түрхсэн шаваас хатах хурдыг хянах боломжтой. Бэлэн шаваасны өнгөний өөрчлөлт нь багцаас багцад өөр байж болох ба энэ нь эцсийн бүрээсний гүйцэтгэлийн шинж чанарт нөлөөлөхгүй. Ус тусгаарлагч давхарга дээр түүнийг суурилуулснаас хойш 6 цагийн дараа алхаж болох ба, дараагийн бусад засварын ажлыг сүүлчийн давхаргыг хэрэглэснээс хойш 12 цагийн өмнө хийхийг зөвшөөрдөг. “Шал нь ханатай” холбогдож байгаа газар, түүнчлэн хоолой, ус зайлуулах нүхтэй залгагдах газруудад, жишээлбэл, шүршүүр эсвэл угаалгын өрөөний ус тусгаарлагч хэрэгтэй үед PLITONIT ГидроЛента гэх мэт уян хатан ус тусгаарлагч түүзыг ашиглахыг зөвлөж байна. ГидроЛента нь гөлгөр хусуур эсвэл булны тусламжтайгаар сууринд түрхэн шахна. Дараагийн Waterproof Standard шаваасны давхаргыг хальсны цоолсон ирмэг дээр бага зэрэг давхцуулан тавьж, дунд хэсэг нь таглагдаагүй хэвээр байх ёстой бөгөөд өмнөх ус үл нэвтрэх давхарга нь хатуурсан боловч чийгтэй хэвээр байх ёстой.

Анхааруулга

Тавьсан ус үл нэвтрэх давхаргыг гэмтээж болохгүй. Шаваас нь механик гэмтлийн эрсдэлтэй нээлттэй ажлын гадаргууд ашиглахад тохиромжгүй. Цаашид гадаргуугийн өнгөлгөөнд дараах PLITONIT хавтангийн цавуу хэрэглэхийг зөвлөж байна: В; В+; В экспресс; С; С гантиг, Mosaic White. Шаваас нь спортын усан сан, худаг, подвал болон усны өндөр даралтад өртдөг бусад объектын ус үл нэвтрүүлэгч болгох зориулалттай биш юм. Эдгээр зорилгоор хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй ус үл нэвтрүүлэгч PLITONIT ГидроЭласт 2К ашиглахыг зөвлөж байна.

Аюулгүй ажиллагаа

Шаваас нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Хольцыг ил гарсан арьсанд хүргэхээс зайлсхий. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Шаваасыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Сав баглаа боодлын байдал нь хадгалагдсан, +5°C хэмээс +30°C хэм хүртэлх температуртай, хуурай, хаалттай газар хадгална. Үйлдвэрлэгчийн саванд хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна.

Орц, найрлага

Усан эмульс акрил дисперсийн суурьтай, эрдэс дүүргэгч, функциональ нэмэлтүүдтэй найрлага.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн Техникийн нөхцөл 23.99.12-171-51552155-2022 шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

ГОСТ Р 8.579-2001 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн.(Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009,ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН2.6.1.2523–09 нийцсэн).

Техник үзүүлэлтүүд

Нэг давхаргын санал болгож буй зузаан	0,5-1,0 мм
1 мм зузаантай түрхэх үед шаваасны зарцуулалт	1,2 г/м ²
28 хоногийн дараа суурьтай наалдсан бат бэх чанар	1,5 МПа багагүй
Дулаанд хадгалахад 28 хоногийн дараа суурьтай наалдсан бат бэх чанар	1,5 МПа багагүй
Шаваасны дулаанд тэсвэртэй байдал	+70°С хүртэл
Ус нэвтрүүлэхгүй марк	W3

4,5 кг хувинтай бүтээгдэхүүний логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013047037

Багц дахь хувингийн тоо – 96 ширхэг

8 кг хувинтай бүтээгдэхүүний логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013047075

Багц дахь хувингийн тоо – 60 ширхэг

14 кг хувинтай бүтээгдэхүүний логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013047099

Багц дахь хувингийн тоо – 44 ширхэг