

PLITONIT

PROFESSIONAL BO'LISH OSON



PLITONIT PlitoFlex 5000 - juda katta plitalarni o'rnatish uchun oq yuqori elastik yelim



Mahsulot har qanday turdagi keramika, keramogranit va klinker plitkalarni, tabiiy va sun'iy toshdan yasalgan plitkalarni, shu jumladan maxi-formatli (yon uzunligi 180 sm dan ortiq) devorlar yuzasiga va beton, temir-beton, yacheykali beton, g'isht, gipsokarton, sement, ohak-sement va gipsli shtukaturkalardan yasalgan pollar, ichki va tashqi ishlarni bajarishda SSP, DSP kabi murakkab va deformatsiyalanadigan poydevorlar va konstruktiv elementlarda qo'llaniladi. U barcha o'lchamdagi suzish havzalarini va issiq pollarni qoplash uchun ishlatiladi. Yelimning elastik xususiyatlari plitalar va poydevorlar o'rtasida ularning tuzilmaviy va harorat deformatsiyalari paytida yuzaga keladigan kuchlanishlarni qoplaydi, shu jumladan murakkab elastik polimer gidroizolyatsiya materiallari ustida, plitkalardagi plitkalar) va deformatsiyalanadigan poydevorlarda o'z o'rnini topadi. U turar-joy hamda jamoat binolari va inshootlarini, shu jumladan ta'lim muassasalarini, bolalar, maktabgacha, maktab va tibbiyot muassasalarini (shu jumladan davolash-profilaktika va sanatoriya-kurort) qurish va ta'mirlashda qo'llaniladi.

Qadoqlash - 20 kg

- sinf C2 E S2
- adgeziya $\geq 2,5$ MPa
- har qanday o'lchamdagi maksiformatli plitalar uchun
- SSP, DSP, sunta, ishqorga chidamli bo'yoqlar va boshqa murakkab asoslarda
- o'lchamdagi cheklovlersiz suzish havzalarini qoplash uchun

Material sarfi

Qo'llash qatlamining qalinligi 1 mm bo'lganda $\approx 1,04$ kg / m²

Foydalanish bo'yicha tavsiyalar

Plitkalarni murakkab yuzalarga yopishtirish uchun ishlatiladi: ishqorga chidamli bo'yoqlar bilan bo'yalgan, eski devor va pol keramik plitkalari bilan qoplangan, sement-qirindili plitalari, linoleum va PVX pol plitalarini olib tashlangandan keyin qolgan ishqorga chidamli bo'yoqlar bilan qoplangan asoslar. Hammomlar, dushlar, vannalar uchun WATERPROOF PREMIUM, GIDROELAST, WATERPROOF STANDARD gidroizolyatsiya aralashmalari bilan tayyorlangan gidroizolyatsiyali asoslar uchun ishlatiladi. Eksploatatsion va vibratsion yuklamalarga dosh berishi kerak bo'lgan isitilgan pol va poydevorlar uchun tavsiya etiladi.

U keng ko'lamli qo'llanilishga ega, yuqori ishlab chiqarish qobiliyati, suv va sovuqqa chidamliligi, ishlatish uchun qulayligi, suv bilan oson aralashishi va plastikligi yuqori. GOST R 56387, C2 E S2 sinfiga muvofiq, yuqori talablarga javob beradigan yelimlar: vaqt o'tishi bilan har qanday muhitda (havo-quruq, suvli, sovuq, yuqori harorat) yaxshilangan adgeziya va egiluvchanlikning oshishi bilan.

Ish olib borish sharoitlari

Ish paytida va keyingi 3 kun davomida havo harorati +5°C dan + 30°C gacha bo'lgan oraliqda saqlanishini ta'minlash kerak. Ish paytida eritma aralashmasi, asos va plitkalarining harorati +10°C dan + 30°C gacha bo'lishi kerak. Tashqarida ishlarni bajarishda yuzani yog'ingarchilikdan himoya qilish kerak.

Asosni tayyorlash

Qoplama uchun asos mustahkam bo'lishi kerak, kir, chang, moylar, yog'lar va qavatlanuvchi elementlar bo'lmasligi kerak. Qoplama ishlarini boshlashdan oldin gips asoslari va yuqori suvni singdiruvchi yuzalar PLITONIT praymeri bilan ishlov berilishi kerak. Keyingi ishlar praymer to'liq quritilganidan keyin amalga oshiriladi.

Ohak aralashmasini tayyorlash

Quruq aralashmani aralashtirish uchun ichimlik suvidan foydalaning. Aralashtirishda nisbat: 1 kg quruq yopishtiruvchi aralashma uchun 0,22-0,26 litr suv kerak (20 kg uchun 4,4-5,2 litr). Quruq aralashmani xona haroratida oldindan o'lchangan suvga quying va elektr mikser yoki nasadkali elektrodrel yordamida bir xil konsistensiya olinmaguncha 2-3 daqiqa davomida aralashtiring (aylanish tezligi 600 aylana/min. dan oshmaydi). Aralashmani 5 daqiqaga qoldiring va yana aralashtiring. Qayta aralashtirganda, yuqoridagi nisbatning maksimal qiymatiga qadar suv qo'shishga ruxsat beriladi. Tayyor aralashmani ishlatish vaqti 8 soatdan oshmaydi (yelvizak va yuqori harorat bu vaqtni kamaytiradi).

Ishlash tartibi

Tayyor aralashmani silliq shpatel yordamida asosga teng ravishda qo'llang va unga tishli taroqsimon tuzilish bering (shpatel tishlarining o'lchami kafelning o'lchami va turiga bog'liq). Aralashma 40 daqiqa ichida plitka qo'yish mumkin bo'lgan joyga qo'llanilishi kerak (ochiq ish vaqti). Plitkani yopishtiruvchi aralashma ustiga qo'ying va uni kichik aylana harakatlar bilan bosing. Plitkani holati keyingi 40 daqiqa ichida to'g'rilanishi mumkin. Yelvizak, yuqori harorat, shuningdek, yuzalarning yuqori chang yutish xususiyati ochiq ish vaqti va to'g'rilash vaqtlarini qisqartiradi. Qo'llaniladigan yelim yuzasida quritilgan qobiq paydo bo'lsa, aralashmani olib tashlash va yangisi bilan almashtirish kerak. Plitkalar ochiq bo'g'inlar bilan yotqiziladi va tegishli moslamalar yordamida tekislanadi. Hovuzlarni, fasadlarni, terraslarni, balkonlarni, issiq pollarni, shuningdek, relyef balandligi 2 mm dan ortiq yoki o'lchami 30x30 sm dan ortiq bo'lgan plitkalarini oblitsovka qilishda plitkalar ostida bo'shliqlar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va adgeziya kuchini oshirish uchun kombinirlangan usul yordamida yelim qo'llash kerak (plitkani tagida va yon tomonida bo'lgani kabi). Yuqorida aytib o'tilganidek, asosga yelim qo'llaniladi. Plitkani orqa tomonida yelim avval tishli shpatel bilan qo'llaniladi, so'ngra silliq shpatel bilan plitkani butun maydoniga teng ravishda tekislanadi. Kombinirlangan usulda material sarfi 1 mm qatlam qalinligida 1,04 kg / m² ga oshadi.

Yirik formatli plitkalarni yotqizish bo'yicha maslahatlar. Yelimni qo'llashning kombinirlangan usulidan foydalaning. Yelimni qo'llashdan oldin, plitkani orqa tomoni toza va keramik changdan tozalanganligiga ishonch hosil qiling.

Agar kerak bo'lsa, uni nam gubka bilan tozalang. Yaxshi namlanishga erishish uchun qiyshiq tishlari bo'lgan tishli shpatel yordamida asosga yelim vositani qo'llash tavsiya etiladi. Plitkaning orqa tomoniga qo'llash uchun yuzaning deyarli 100% qismi yelim bilan namlanganligini ta'minlash uchun 3 mm nozik tishli shpateldan foydalaning. Yelim plitkaning qisqa tomoniga parallel ravishda tekis chiziqlar bilan qo'llaniladi. Yelim asosda va plitkada bir yo'nalishda qo'llanilishi kerak. Hech qachon plitkani yelim qirralari bir-biri bilan kesishadigan tarzda joylamang. Ikkilangan qo'llash usuli yordamida yelim qo'llanilgandan so'ng, plitkalar bilan ishlashni iloji boricha qulay va xavfsiz qilish uchun yo'naltiruvchilar va poperechinalar yoki prisoskali karkasdan foydalanish tavsiya etiladi. Plitkaning asosga yaxshiroq yopishishi uchun plitka yuzasi bo'ylab vibropanel bilan yurgizish yoki maxsus rezina shpatel yordamida qo'lda urish kerak. Plitka ostidagi barcha havoni olib tashlash uchun plitkani markazdan qirralarga qisqa tomonga parallel ravishda bosing.

Diqqat

Oblitsovkali polda va bo'g'inlarni tekislashda yurgizishga 24 soatdan kechiktirmasdan ruxsat etiladi. Issiq pollarni yoqish, GKL da (namlikka chidamli gipsokarton) keyingi ishlarni bajarish plitka qo'ygandan keyin 3 kundan keyingina mumkin. Belgilangan vaqt xarakteristikalarini atrof-muhit harorati $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, nisbiy havo namligi $60 \pm 10\%$ da amal qiladi va boshqa harorat va namlik sharoitida o'zgarishi mumkin. Ishlarni bajarishda siz umumiy qurilish ishlarini bajarish bo'yicha ko'rsatmalar va qurilishda xavfsizlik choralariga amal qilishingiz kerak. Plitkalarni qo'yishdan oldin namlamang, plitkalarining orqa tomonini chang va kirdan tozalang. Ish jarayonida aralashma vaqti-vaqti bilan aralashtirilishi kerak. Tayyor aralashmaga qo'shimcha suv kiritish taqiqlanadi. Aralashmaning rangi chiqarilish joyiga va hokazolarga qarab partiyadan partiyaga o'zgarishi mumkin. Aralashmaning rangi mahsulotning belgilangan texnik xususiyatlariga muvofiqligiga ta'sir qilmaydi. Tarkibida oz miqdorda armaturalovchi tolalar bo'lishi mumkin.

Ehtiyot choralari

Aralash GOST 12.1.007 bo'yicha 4-xavfli sinfga (past xavfli moddalar) tegishli. Ishni bajarayotganda qo'lqop, himoya ko'zoynagi va respirator himoya vositalaridan foydalaning. Aralashmaning teriga va ko'zlarga tegishidan saqlanib. Ko'z bilan aloqa qilganda, darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. BOLLARDAN UZOQ SAQLANG.

Tashish va saqlash shartlari

Aralashmani yuklarni tashish qoidalariga muvofiq yopiq transport vositalarida tashish kerak. Ichida quruq aralashma bo'lgan xaltalar qadoqlash xavfsizligini va namlikdan himoya qilishni ta'minlaydigan yopiq, quruq xonalarda saqlanishi kerak. Ishlab chiqaruvchining idishidagi saqlash muddati tashish va saqlash shartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy.

Tarkibi

Qum, portlandsement, funksional qo'shimchalar.

Texnik xarakteristikalar

To'ldiruvchining maksimal yiriligi	0,63 mm
Yelim chokining maksimal qalinligi	15 mm
1 kg aralashma uchun suv miqdori	0,22-0,26 l
20 kg aralashma uchun suv miqdori	4,4-5,2 l
Ochiq ish vaqti, eng kami	40 min
Plitkalarni to'g'rilash vaqti, eng kami	40 min
Eritma aralashmasining yashovchanligi	8 soat
Ishlatish harorati rejimi	-50°C dan +100°C gacha
Ko'ndalang deformatsiya	≥5,0 mm
Sovuqqa chidamliligiga ko'ra eritma markasi	F150 dan kam emas

Yurgizish imkoniyati	24 soatdan keyin
28 kun davomida havo-quruq muhitga ta'sir qilgandan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi.	$\geq 2,5$ MPa
Asosli ilashish mustahkamligi orqali ochiq vaqt	$\geq 1,8$ MPa
+100°C yuqori harorat ta'siridan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi	$\geq 2,5$ MPa
Suvli muhitga ta'sir qilgandan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi	$\geq 1,0$ MPa
Siklik muzlash va eritishdan keyin yelimli birikmaning mustahkamligi	$\geq 1,0$ MPa

Logistik ma'lumotlar

Individual shtrix-kod 4607013048416 Paletdagi
xaltalar soni – 48 dona.