

# PLITONIT

КӘСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ



## PLITONIT Қабырғалық оқшаулағыш қалпақша 120x120 мм



Ол ылғалды бөлмелерде қабырғадан құбырдың шығу нүктелерін икемді гидрооқшаулау үшін қолданылады. Мысалы, душтар, санитарлық тораптар, ванна бөлмелері және т.с.с.

### Қаптама – қорап 25 д.

- Жоғары икемділік
- Қышқылдар мен сілтілерге төзімділік
- 2,5 атм су қысымына төзімді
- Еуропада жасалған

### Қолданылуы

Қабырғалық қалпақша полиэфирлік матаға салынған су өткізбейтін шаршы түрінде , тозуға төзімді эластомер болып табылады. Шеткі перфорация қалпақшаның гидрооқшаулағыш материалға тамаша орнығуын қамтамасыз етеді. Қалпақшада өлшемі үлкенірек саңылау жасау үшін, қайшымен қажетті өлшемдегі саңылауды кесіңіз.

Құбырдың айналасына гидрооқшаулағыш қоспаның қабатын жағыңыз (мысалы, PLITONIT желісінде сіз PLITONIT ГидроЭласт, PLITONIT Waterproof Premium мастикаларын табасыз). Қалпақшаны құбырдың үстіне тартыңыз және барлық ауа көпіршіктерін кетіру үшін оны қабырғаға қысу үшін тегіс металл (пластикалық) шпательді немесе валикті пайдаланыңыз. Оны гидрооқшаулағыш құрамның келесі қабатымен жабыңыз.

### Сипаттамалары

Өлшемі: 120 x 120 мм

Қалыңдығы: шамамен 0,5 мм

Ортадағы саңылаудың диаметрі: 15 мм

Жұмыс температурасы, °C: -30 ...+ 90

Қысымға төзімді, атм: >2,5

### Тасымалдау және сақтау шарттары

Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктерде тасымалдаған жөн. Қаптаманың сақталуын қамтамасыз ететін жабық үй-жайларда сақтау . Өндірушінің ыдысында сақтау мерзімі – шығарылған күннен бастап 24 ай.

### Химиялық төзімділік

3% хлор-сутегі қышқылы 2,0 bar

Лимон қышқылы 100 г/л 2,0 bar

Күкірт қышқылы 35% 2,0 bar

Сүт қышқылы 5%	2,0 bar
Калий сілтісі 20%	1,9 bar
Натрий гипохлориді 0,3 г/л	2,0 bar
Теңіз суы (20г/л теңіз тұзы)	2,0 bar

**Логистикалық ақпарат**

Жеке штрих-код 4607013046283

Топтық штрих-код 14607013046280

Қаптамадағы дана саны – 25 д.

Қаптаманың өлшемі 125x125x45 мм

Паллеттегі қаптама саны – 200 д.