

ПЛИТОНИТ СуперКамин ХалуунЦавуу

ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ Р 56387 стандарт C2 TE ангиллын зуух болон камины өнгөлгөөнд зориулсан хүчжүүлсэн утастай цавуу



Оросын
зуухны холбоо

Дээд ангиллын
цавуу

Давуу тал:

- Өндөр бат бэх барьцалдах чадвар
- Ан цав гарахгүй байдал өндөртэй
- Гадна болон дотор талын ажилд зориулсан

Зарцуулалт

25 кг 9 м²* талбайд

3 мм зузаантай түрхэх үед

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

Зуухны хавтангийн цавуу. Байшин доторх болон гадна температурын нөлөөлөлд байх бетонон суурьтай зуух, камин зуухны гадаргуун өнгөлгөөний үед хавтан, байгалийн болон хиймэл чулуун хавтанцарыг наахад зориулагдсан.

ХЭРЭГЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Ашиглалтын явцад цавууны зуурмагийн температур +150 ° С хүртэл байна. Дүүргэгчийн хамгийн том ширхгийн хэмжээ — 0,63 мм. Санал болгож буй цавууны залгааны зузаан 2-оос 5 мм байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТ

Хусуурын ховилын хэмжээнээс хамаарч 1,4-4,5 кг/м² байна.

АЖЛЫН НӨХЦӨЛ

Ажлын явц болон гүйцэтгэлээс хойших 7 хоногт агаарын температур, суурийн болон хавтангийн температур +5°C-аас +30 °C хооронд байх нь зохимжтой. Ажлын явцад зуурмагийн температур, +10 °C-аас +30 °C хүртэл байх нь зохимжтой. Бүх ажил дууссанаас хойш 7 хоногийн дараа зуух, камин зуухыг асааж, халаалтын температурыг аажмаар нэмэгдүүлэн халаана.

СУУРИЙГ БЭЛТГЭХ

Гадаргуу нь бат бэх байх шаардлагатай, ажил эхлэхээс өмнө гадаргууг сайтар цэвэрлэх (тоос, шороо, шохой, тос болон тослог гадаргуу, битум, органик болон эрдэс бүхий наалдамхай бодис, будгийн үлдэгдэл, түүнчлэн усанд уусдаг бодис) шаардлагатай. ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоРемонт засварын хольцоор хагарсан, цуурсан, нүхийг урьдчилан засах хэрэгтэй.

Хавтанг тавихаас өмнө тоосгоны шавар зуурмагийн үеийг эхлээд 5 мм-ээс багагүй гүнд өргөжүүлж, хөрсжүүлж (жишээлбэл, "ПЛИТОНИТ Грунт"), өнгөлгөөний ажил эхлэхээс 2 хоногийн өмнө үеийг цавууны зуурмагаар дүүргэнэ. ПЛИТОНИТ СуперКамин цувралын бүтээгдэхүүнийг гадна хана тавих, засах, шавардлагын ажилд ашиглах тохиолдолд заасан журмыг заавал дагаж мөрдөх шаардлагагүй. Хольцыг +150 ° С хүртэл температурт удаан хугацаанд хэрэглэсний үр дүнд хуурсан, цууралт үүссэн зүйл байхгүй үед гиспэн цементэн хананд хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

ЗУУРМАГ БЭЛТГЭХ

Зуурмагийг бэлтгэхийн тулд энгийн ундны усыг ашиглана. Холих харьцаа нь 1 кг хуурай цавууны хольцод 0,22-0,26 литр (1 уут буюу 25 кг-д 5,5 - 6,5 литр) ус шаардагдана. Хуурай хольцыг тасалгааны температурт урьдчилан хэмжсэн зохих хэмжээний ус уруу хийнэ, нэгэн төрлийн жигд болтол нь 2-3 минутын турш эргэлтийн хурд нь 600 эргэлт/мин-ээс ихгүй байх цахилгаан холигч эсвэл цахилгаан өрмийн тусламжтайгаар холино. Зуурмагийг ойролцоогоор 10 минут амраан дахин холино. Бэлэн болсон зуурмагийн хольцыг хэрэглэх хугацаа 4 цагаас илүүгүй байна.

АЖЛЫН ДАРААЛАЛ

Бэлтгэсэн зуурмагийг суурийн гадаргуу дээр жигд тараан, гөлгөр хусуураар түрхэж ховилтой хусуураар долгион гаргах байдлаар түрхэнэ. Зуурмагийг асгаснаас хойш 30 минутын (ажил гүйцэтгэх хугацаа) дотор өнгөлгөөний хавтанг наах боломжтой байхаар тооцон гүйцэтгэнэ.) Өрөөний агааржуулалт, дулаан, гадаргуун чийг шингээх чадвараас шалтгаалан нээлттэй ажиллах хугацаа өөрчлөгдөж болно. Хавтанг зуурмаг дээр тавихдаа бага зэрэг эргүүлэх байдлаар сайн дарж тавина. Хавтангийн байрлалыг дараагийн 25 минутын дотор засан тохируулж болно. Хэрэв хэрэглэсэн цавууны гадаргуу дээр хатсан царцдас үүссэн бол зуурмагийг гадаргуугаас хусаж аван шинээр сольж хийх шаардлагатай. Хавтан нь нээлттэй залгалтаар тавьж, зохих бэхэлгээгээр тэгшилнэ.

Анхааруулга

Ажил гүйцэтгэхдээ барилгын норм ба дүрэм 41-01-2003 шаардлагыг дагаж мөрдөх шаардлагатай. Зуурмаг болон металл бүтээгдэхүүн хоёрын хооронд хүрэлцэхээс зайлсхий. Температурын өргөтгөх холбоос нь 5 мм-ээс багагүй байх ёстой. Зуух, камин зуух, яндан нь байшингийн барилгын бүтэцтэй хөдөлгөөнгүй бат холбогдож болохгүй. Хөлдөөх аргыг ашиглан зуух тавих ажлыг гүйцэтгэх, түүнчлэн хүйтэн тоосго, зуурмаг ашиглахыг хориглоно. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур (20±2)°С, агаарын харьцангуй чийгшил (60±10)%-д үйлчилнэ. Ажил гүйцэтгэхдээ нийтийн ажил хийх заавар, барилгын ажилд аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дагаж мөрдөх ёстой. Хэрэв өрлөгийн үеийг дараа нь засах шаардлагатай бол ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоРемонт ашиглана уу. Ажил гүйцэтгэх явцад зуурмагийг үе үе хольж байх ёстой. Бэлэн зуурмаг дээр нэмж ус хийхийг хориглоно.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Зуурмагийг арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ НӨХЦӨЛ

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хаалттай хуурай өрөөнд хадгална.

Үйлдвэрлэгчийн саванд хадгалах хугацаа нь тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл зөрчигдөөгүй үед үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна.

Орц, найрлага

Кварцын элс, өндөр чанартай цемент холбогч, хувиргагч нэмэлт, бэхжүүлэгч утас.

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ГОСТ 8.579-2001 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн.(Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009,ариун цэврийн дүрэм, журам СанПин2.6.1.2523–09 нийцсэн).

Техник үзүүлэлтүүд

Дүүргэгчийн хамгийн том ширхгийн хэмжээ	0,63 мм
Нээлттэй ажиллах хугацаа, багагүй	30 минут
Бэлэн болсон зуурмагийн хольцыг хэрэглэх хугацаа	4 цагаас илүүгүй байна
Цавууны үеийн залгааны зузаан	10 мм хүртэл
Хуурай агаарт 28 хоногийн түрш байлгасны дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал, МПа	≥1,3 МПа
Өндөр температурт байлгасны дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал, МПа	≥1 МПа
Усан орчинд байлгасны дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал, МПа	≥1 МПа
Циклээр хөлдөөх ба гэсгээсний дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал, МПа	≥1 МПа
Босоо гадаргуугаас зуурмагийн гулгалт, багагүй	0,5 мм
Хэрэглэх температур	+10°C-аас +30°C хүртэл
Зуурмагийн хүйтэнд тэсвэртэй байдлын марк, багагүй	F100

Чухал зөвлөмжүүд

Зуухыг өөрийн гараар хэрхэн яаж хийх талаарх зөвлөмжийг удахгүй манай superkamin.ru шинэ вэб сайтаас олж аваарай. Зуух, пийшингийн төслүүдийг энд цуглуулж үзүүлсэн байгаа. Зуухны өрөх дарааллыг өрлөгийн эгнээ тус бүрээр үзүүлэв. Зуухны мастеруудын нарийвчилсан зааварчилга, мэргэжлийн зургийг ашиглан та өөрөө зуух барих боломжтой юм.

PLITONIT SuperKamin цувралын бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар та камин зуух, шорлогийн зуух, сауны зуух, Швед зуух, тогоонд зориулсан зуух болон бусад төрлийн зуух хийх боломжтой.

Зуухаа шамот тоосгоор тавих, засах, шавардлагын хийх бол хувьд PLITONIT СуперКамин ОгнеУпор ашиглана уу. Зуух эсвэл камин зуухыг шавардлагыг хийхдээ PLITONIT СуперКамин ТермоШтукатурка ашиглана уу.