

PLITONIT Clinker Fix ХУУРАЙ ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ЦАВУУНЫ ХОЛЬЦ



Энэхүү хольц нь СП 71.13330 стандартын дагуу ажлын явцад байгууламжийн гадаргуу дээр хиймэл болон байгалийн өнгөлгөөний материалыг бэхлэхэд зориулагдсан. Энэ нь өнгөлгөөний бүх төрлийн зүсмэл хавтан, шавар хавтан, нэг талыг нь хүчтэй шахалтад оруулсан хавтан, хиймэл болон байгалийн чулуун хавтанг бетон, хийжүүлсэн бетон, өргөтгөсөн хөөсөн полистирол хөөс, тоосго, гөлтгөнө хавтан, гөлтгөнөн, цементэн, шохойн-цементэн, байгууламжийн нүүрэн талын дулаалгын системд арматурын давхарга болгон ашигладаг шавардлагатай хана шалны гадаргуу дээр наан дотор болон гадна ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц, тэр дундаа сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн байгууламж (эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, амралт-сүвиллын байгууламжууд)-д, бага давхартай барилгад хэрэглэж болно.

Савлагаа –цаасан уут 25 кг.

- PLITONIT Colorit Fast Clinker нь шавар хавтанд зориулан зуурмаг/холбогч бүхий системд барилгын нүүрэн талын өнгөлгөөний элемент болгон ашигладаг
- C2 TE
- Өндөржүүлсэн барьцалдах чадвартай – 1,2 МПа
- Өндөржүүлсэн хүйтэнд тэсвэртэй F150

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

1 мм зузаантай гүйцэтгэх үеийн зарцуулалтын хэмжээ нь ойролцоогоор 1,3 кг/м²

Хавтангийн хамгийн урт талын урт, мм	108 хүртэл	109-200	201-250	251-300	300-аас эхлэн
Хусуурын ховилын гүн, мм	4	6	8	10	12
Хуурай хольцын зарцуулалт 1 м ² талбайд, кг-аар	2,65	3,98	5,3	6,63	7,95
25 кг цавуу ашиглан сууриллуулсан хавтангийн талбай, м ² -аар	9,4	6,3	4,7	3,8	3,1

* Материалын зарцуулалтын урьдчилсан тооцооны дундаж утгыг хүснэгтэд үзүүлэв. Бодит утга нь холих усны хэмжээ, төрөл, өнгөлгөөний доорх суурийн ялгаа, түүнчлэн бусад хүчин зүйлээс хамаарч өөр өөр байж болно.

Ажлын нөхцөл

Ажлын явц болон гүйцэтгэлээс хойших 3 хоногт агаарын температур, суурийн болон хавтангийн температур +5 °C-аас +30 °C хооронд байх нь зохимжтой. Ажлын явцад зуурмагийн температур +10°C-аас +30°C хүртэл байх нь зохимжтой. Гадаргууг гаднах ажлын гүйцэтгэлийн үед хур тунадаснаас хамгаалах шаардлагатай.

Суурийг бэлтгэх

Өнгөлгөөний гадаргуу нь бат бэх байх шаардлагатай, ажил эхлэхээс өмнө гадаргууг тоос, шороо, тос, бүх төрлийн будаг болон цавуу, хуурах боломжтой элементүүдээс сайтар цэвэрлэх шаардлагатай. Гөлтгөнө суурь гадаргуу болон ус шингээх чадвар өндөртэй гадаргууг өнгөлөхдөө үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу ажил эхлэхийн өмнө PLITONIT хөрсжүүлэгчээр бүрсэн байх шаардлагатай. Цаашдын ажлыг хөрсжүүлэгч бүрэн хатаасны дараа хийнэ

Ажлын дараалал

Бэлтгэсэн зуурмагийг суурийн гадаргуу дээр жигд тараан, гөлгөр хусуураар түрхэж ховилтой хусуураар долгион гаргах байдлаар түрхэнэ. Хавтангийн хэмжээ, тэгш байдал, хавтангийн төрлөөс хамааруулан хусуурын шүдний хэмжээг сонгоно. Барзгар суурийн хувьд өндөр шүдтэй хусуур, 600х600 мм хэмжээтэй чулуун 8 мм-ээс багагүй ховилтой хусуур байх ёстой. Зуурмагийг асгаснаас хойш 30 минутын (ажил гүйцэтгэх хугацаа) дотор хавтанг наах боломжтой байдлаар тооцон гүйцэтгэнэ. Хэрэв хэрэглэсэн цавууны гадаргуу дээр хатсан царцдас үүссэн бол (гараар хүрэхэд хуруунд үлдэхгүй) зуурмагийг гадаргуугаас хусаж аван шинээр сольж хийх шаардлагатай. Хавтанг зуурмаг дээр тавихдаа бага зэрэг эргүүлэх байдлаар сайн дарж тавина. Хавтангийн байрлалыг дараагийн 30 мин дотор тохируулж, янзалж болно. Өрөөний агааржуулалт, дулаан, гадаргуун чийг шингээх чадвараас шалтгаалан нээлттэй ажиллах хугацаа өөрчлөгдөж болно. Хавтан нь нээлттэй залгалтаар тавьж, зохих бэхэлгээгээр тэгшилнэ. Усан сан, байгууламжийн нүүрэн тал, террас, тагт, халдаг шал, түүнчлэн арын овгорын өндөр нь 2 мм-ээс дээш эсвэл 30х30 см-ээс дээш хэмжээтэй хавтангуудаар өнгөлгөө хийх үед хавтангийн доорх хоосон зайнаас зайлсхийх, наалдуулах бат бөх чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд хосолсон байдлаар (суурь ба хавтангийн ар талд) цавуу түрхэх шаардлагатай. Цавууг дээр дурдсанчлан суурь дээр хэрэглэнэ. Цавууг дээр дурдсанчлан суурь дээр хэрэглэнэ. Хавтангийн арын хэсэгт цавууг эхлээд ховилтой хусуураар түрхэж, дараа нь гөлгөр хусуураар хавтангийн бүх хэсэгт жигд тэгшилнэ. Тус хосолсон хэлбэрээр зуурмагийг ашиглах үед зарцуулалт нь 1 мм зузаантай түрхэхэд 1.3 кг/м² болж нэмэгддэг. Байгууламжийн нүүрэн талын 3 м хүртэлх өндөртэй гадна талын өнгөлгөө хийх үед 19 кг/м² хүртэл хувийн жинтэй хавтанд нэмэлт механик бэхэлгээ шаардлагагүй.

Анхааруулга

Өнгөлгөөний хавтанг гадаргуу дээр байрлуулснаас хойш 24 цагаас багагүй хугацааны дараа дээгүүр нь алхах, чигжээс хийж болно. Шалны халаалтыг ажиллуулахыг ус чийгт тэсвэртэй хавтан дээр хийсэн тохиолдолд хавтанг нааснаас хойш 3-аас багагүй хоногийн дараа энэ үйлдлийг хийхийг зөвшөөрнө. Дээр заагдсан хугацаа нь орчны температур (20±2)°C, агаарын харьцангуй чийгшил (60±10)%-д үйлчлэх бөгөөд бусад температур-чийглэгийн нөхцөлтэй үед энэ хугацаа нь хэлбэлзэж болно.

Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг дагаж мөрдөх ёстой. Хавтанг тавихаас өмнө дэвтээж болохгүй, хавтангийн арын хэсгийг тоос, шорооноос цэвэрлэх хэрэгтэй. Ажил гүйцэтгэх явцад зуурмагийг үе үе хольж байх ёстой. Бэлэн зуурмаг дээр нэмж ус хийхийг хориглоно. Зуурмагийн өнгө өөр байх нь тухайн бүтээгдэхүүний түүхий эдийн олборлолтоос шалтгаалах бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүний техник үзүүлэлт болон ашиглалтын шаардлагад нөлөөлөхгүй. Найрлагад бага хэмжээний бэхжүүлэх утас агуулсан байж болно.

Аюулгүй ажиллагаа

АНХААР Хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Арьсанд хүрэх үед бага зэргийн цочрол үүсгэдэг. Нүдэнд хүрвэл цочрол үүсгэдэг. Хэрэглэхийн өмнө бүтээгдэхүүнийг ашиглах зааврыг уншина уу. Ажиллаж байхдаа бээлий, тусгай хувцас, нүдний хамгаалалт хэрэглээрэй. Ажлын дараа гараа нүүрээ сайтар угаана. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална уу! НҮДЭНД ХҮРСЭН ТОХИОЛДОЛД: Хэдэн минутын турш усаар болгоомжтой угаана. Хэрэв та контакт линз хэрэглэдэг бол үүнийг хийхэд хялбар бол авч, нүдээ үргэлжлүүлэн усаар сайтар зайлна. Хэрэв нүдийг цочрол арилахгүй бол эмчид хандана уу.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Хуурай хольцыг ачаа тээвэрлэх дүрмийн дагуу бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. Хуурай хольцтой уутыг савлагааны аюулгүй байдал, чийгээс хамгаалсан хаалттай хуурай өрөөнд хадгална. Үйлдвэрлэгчийн саванд хадгалах хугацаа нь тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл зөрчигдөөгүй үед үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна.

Орц, найрлага

Портландцемент, кварцын элс, холбогдох нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй. ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн ГОСТ 8.579-2002 стандартын дагуу цэвэр жингийн хазайлт байна. Бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн иргэний барилгад ашиглахыг зөвшөөрсөн. (Аэфф<370 Бк/кг байх ОХУ-ын Цацрагийн аюулгүй байдлын стандартууд НРБ-99/2009, ариун цэврийн дүрэм, журам СанПиН 2.6.1.2523-09 нийцсэн).

Техник үзүүлэлтүүд

Хамгийн том дүүргэгч ширхгийн хэмжээ	0,63 мм
Цавууны үеийн хамгийн их залгааны зузаан	15 мм
Хэрэглэх усны хэмжээ	
1 кг хольцод	0,21-0,26 л
25 кг хольцод	5,25-6,5 л
Хуулралтад тэсвэртэй барьцалдах чадвар, ихгүй	0,5 мм
Талбайд нээлттэй ажиллах хугацаа, минутаар, багагүй	30 минут
Хавтанг засах, тохируулах хугацаа, багагүй	30 минут
Зуурмаг хольцын амьдрах чадвар	4 цаг
Дээгүүр нь явж болох чигжээс хийх хугацаа, дараа	24 цаг
Ашиглалтын үеийн температурын горим	-50°C-аас +70°C хүртэл
Хүйтэнд тэсвэртэй байдлын зуурмагийн марк, багагүй	F150
Хуурай агаарт 28 хоногийн турш байлгасны дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал.	≥ 1,2 МПа
Усан орчинд байлгасны дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал	≥ 1,2 МПа
Циклээр хөлдөөх ба гэсгээсний дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал	≥ 1,2 МПа

Өндөр температурт байлгасны дараа цавууны барьцалдах бат бөх байдал	$\geq 1,0$ МПа
Хуурай агаарт байлгасны дараа эх биетэйгээ наалдан тогтох бат бөх болох нээлттэй хугацаа	$\geq 0,5$ МПа

Логистикийн мэдээлэл:

Хувийн бар-код 4607013045187

Нэг багц дахь уутны тоо – 48 ширхэг