

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITOSIL Premium – nəm yerlər üçün yüksək elastik, turşu ilə bərkidici sanitar hermetikdir



Yüksək nəm rejim ilə olan, məsələn, vanna və duş otaqları, camaşırxana və s. kimi otaqlardakı birləşmələr yaratmaq üçün funqisid əlavələri olan bir komponentli 100% silikonlu və yüksək elastikli, türşü ilə bərkidilmiş sanitar hermetik. Mexanik və/və ya termik deformasiyalarına məruz qalan konstruksiyalarda künc və genişləndirici birləşmələrin hertmetizasiyası üçün nəzərdə tutulub. 230%-ə qədər deformasiyaya dözə biləcək və nəm hopdurmasına mane olan davamlı və eyni zamanda yüksək elastikliyə malik tikiş yaranır. Yüksək temperaturlara məruz qalan əsas sahələrdə (yeraltı istilik sistemləri) istifadə edilə bilər. Aşınmaya məruz qalmayan əsas səthlərin kafel birləşmələri üçün birləşdirici məhlul kimi istifadə edilə bilər. Yaşayış və ictimai bina və tikililərin, o cümlədən təhsil müəssisələrinin, uşaq, məktəbəqədər, məktəb və tibb müəssisələrinin (o cümlədən müalicə-sağlamlıq mərkəzlərinin) tikintisi və təmirində istifadə olunur.

Qablaşdırma – 310 ml kartric

- yüksək elastiklikli – pozulmadan 230%-ə qədər deformasiya
- ərp və kif göbələklərinə davamlıdır
- sıx tikiş - ideal nəticə, çirklənməyə qarşı yüksək müqavimət
- əsas səthə yüksək yapışma dərəcəsi

Materialın sərfiyyatı

5 mm diametrli zolağın 12 p.m. üçün 310 ml

İşlərin həyata keçirilməsi şərtləri

İşlərin aparılma zamanı və sonrakı 3 sutka ərzində temperaturun +5°C ilə +30°C aralığında saxlanmasını təmin etmək lazımdır. Əgər məhsul əvvəl dondurulmuş olubsa, onun istifadəsinə +10°C-dən +25°C-ə qədər otaq temperaturunda 24 saat saxlandıqdan sonra icazə verilir. Daha tez əritmə məqsədi ilə qızdırmağa icazə verilmir.

Əsas sahənin hazırlanması

Qermetiki tətbiq etmək planlaşdırılan əsas səth kir və tozdan təmizlənməlidir; çökülən fraqmentlər çıxarılmalı, yağdan təmizlənməli və qurutmalıdır.

İş qaydası

Kartricin ucunu kəsin və başlığı çəkin. Başlığın ucunu 45° bucaq altında nəzərdə tutulan tikişin ölçüsünə qədər kəsin. Kartrici dozator-tabancasına daxil edib tikişi hermetiklə bərabər şəkildə doldurun.

Xüsusi spatuladan istifadə edərək artıqlığı çıxarın. Tətbiq edildikdən sonra 25 dəqiqədən gec olmayaraq, tikişi yumşaq sabun məhlulu ilə nəmləndirin və hamarlayın. Polimerizasiya atmosfer rütubətinin təsiri altında baş verir, onun səviyyəsi isə ən azı 50% olmalıdır. Polimerləşmiş artıqları hermetik səthindən mexaniki olaraq çıxarılır.

Diqqət

Quraşdırılmış elastik birləşmənin davamlılığı işin düzgün yerinə yetirilməsindən asılıdır. Polimerləşmiş hermetik əsas sahə ilə təmasda olmadan, tikişin ucları ilə təmasda öz elastikliyi saxlayır! Tətbiq olunan hermetikin əsas baza ilə təmasının qarşısını almaq üçün ilk öncə köpüklü polietiləndən hazırlanmış standart ipli tikişə yerləşdirmək və bununla da əsas səthini hermetik təbəqəsindən ayırmaq lazımdır. Silikon hermetik ipin materialına yapışmır, bu isə yapışan kontaktın tələb olunan 2 tərəfinin mövcudluğunu təmin edir.

10 mm-ə qədər olan tikişin eni ilə onun dərinliyi eyni olmalıdır. Tikişin eni 20 mm-ə qədər olduöü halda, onun dərinliyi ən azı 10 mm olmalıdır. Dikişin eni 20 mm-dən çox olarsa, onun dərinliyi eni ½ olmalıdır.

Təbii daş ilə istifadə etməzdən əvvəl materialların uyğunluğu sınaq sahəsində yoxlanılmalıdır. Hermetikin bütün növ beton, sement məhlulu ilə, latun, mis, sink, qurğuşun və bitum olan materiallarla təmasda olmasına icazə verməyin.

Ehtiyat tədbirləri

EHTİYATLI

- Udulduqda zərərli dir
- Müvafiq qoruyucu vasitələrdən - əlcək, kombinezon və göz qoruyucu vasitələr - istifadə edin.
- İş bitdikdən sonra əllərinizi və üzünüzü yaxşıca yuyun.
- Məhsulu istifadə edərkən siqaret çəkmək, içmək və yemək yemək olmaz
- Yalnız açıq havada və ya yaxşı havalandırılan ərazidə istifadə edilməlidir.
- DƏRİ İLƏ TƏMASDA olduqda, bol su ilə yuyunmalıdır, əgər qıcıqlanma davam edərsə, həkimə müraciət etmək lazımdır.
- GÖZLƏ TƏMASDA OLDUQDA: Bir neçə dəqiqə su ilə diqqətlə yuyun. Kontakt linzalardan istifadə edirsinizsə və bunu edə bilərsiniz onları çıxarıb gözlərinizi yumağa davam edin. Göz qıcıqlanması davam edərsə, tibbi yardım üçün həkimə müraciət edin.
- UŞAQLARIN əli çatmayan yerdə saxlayın.

Tərkibi

maye silikon kauçuk, vulkanlaşdırıcı maddə

Daşınma və saxlama şərtləri

Mexaniki zədələnmədən qorunmasını təmin edən qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Qermetikə yad maddələrin və atmosfer yağıntılarının daxil olmasının qarşısını alacaq şəraitdə anbarlarda möhürlənmiş istehsalçı qablaşdırmasında saxlayın. +5°C-dən +25°C-yə qədər olan temperaturda daşınmalı və saxlanmalıdır. Məhsul mənfi hava temperaturunda daşına bilər. Dondurmasına -35°C temperaturda 5 tsikldan çox olmayan müddət üçün icazə verilir. İstehsalçının qabında göstərilmiş saxlanma müddəti istehsal tarixindən başlayaraq 15 aydır.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı mastikanın GOST R 59523-2021 tələblərinə uyğun olduğuna zəmanət verir, istehlakçı daşınma, saxlama şərtlərinə və bu təlimatların göstərişlərinə əməl etməlidir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməməsinə, habelə onun hazırkı təlimatlarda nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə uyğun istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır.

GOST P 8.579-2002-yə uyğun olaraq xalis çəkiddən kənarlaşma. Məhsul bütün mülki tikinti növlərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (Aeff<370 Bq/kq, NRB-99/2009 SanPiN 2.6.1.2523–09 uyğun olaraq).

Texniki xüsusiyyətlər

Tətbiq sahəsi	daxili və xarici işlər üçün
Tövsiyə edilən tikijin eni	5-30 mm
Tətbiq temperaturu	+5°C-dən +40°C-dək
İstifadə edilmə temperaturu	-45°C-dən +150°C-dək
Elastiklik	230%
Su ilə təmas	Tətbiqdən 24 saat sonra

Logistika haqqında məlumat

Fərdi ştrix kodlar:

Ağ	4607013047549
Şəffaf	4607013047556
Qara	4607013047655
Fil sümüyü	4607013047662
Südlü ağ	4607013047679
Krem	4607013047686
Karamel	4607013047693
Boz	4607013047709
Titan	4607013047716
Açıq boz	4607013047723
Şokolad	4607013047730
Antrasit	4607013048287
Bej	4607013048294
Kakao	4607013048300
Kətan	4607013048317

Qrup ştrix kodları:

Ağ	24607013047543
Şəffaf	24607013047550
Qara	24607013047659
Fil sümüyü	24607013047666
Südlü ağ	24607013047673
Krem	24607013047680
Karamel	24607013047697
Boz	24607013047703
Titan	24607013047710
Açıq boz	24607013047727
Şokolad	24607013047734
Antrasit	24607013048281
Bej	24607013048298
Kakao	24607013048304
Kətan	24607013048311

Qutuda olan kartriclərin sayı – 12 ədəd

Paletdə olan kartriclərin sayı – 1776 ədəd