

PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ



Plitonit
Deutsche
Qualität

PLITONIT Գոտովի գրունտ PROFI՝ խորը ներթափանցման պրայմեր՝ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար

Արտադրանքը նախատեսված է ցեմենտի, ցեմենտի-կրաքարի և գիպսի վրա հիմնված, գիպսաստվարաթղթե թիթեղների նախաներկման համար, նախքան ցեմենտի և գիպսի վրա հիմնված շաղախի խառնուրդներ օգտագործելը, ներկելը և պաստառապատելը՝ հիմքը ամրացնելու, հիմքի ջրի կլանումը նվազեցնելու, ջրի վաղաժամ արտահոսքի և հիմքի փոշու հեռացման նպատակով՝ մինչև ներքին և արտաքին աշխատանքներ իրականացնելը:

Փաթեթավորում՝ - պլաստիկ տարա 3 Լ, 10 Լ, պլաստիկ դույլ 10 կգ

- Պատրաստ է օգտագործման
- Խորը ներթափանցում և ամրացում է հիմքը
- Հեռացում է փոշին հիմքից, ավելացնում է կաշունությունը հետագա ծածկույթներին
- Այբբենարան պատերի, հատակի և առաստաղի համար
- Ներքին և արտաքին աշխատանքների համար
- Պահպանման ընթացքում հնարավոր է սառեցում

Նյութի սպառում

100-200 մլ այբբենարան 1 մ²-ի համար՝ կախված հիմքի ներծծողությունից

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքի ընթացքում օդի, հիմքի և պատրաստի այբբենարանի ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն +5°C: Արտաքին աշխատանք կատարելիս մշակված մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի տեղումներից, մինչև այն չորանա:

Հիմքի պատրաստում

Նախքան նախաներկելը, մակերեսը մաքրեք փոշուց, կեղտից և քուրքից: Ծածկույթի հին և չամրացված հատվածները պետք է զգուշորեն հեռացվեն:

Օգտագործման եղանակ

Օգտագործելուց առաջ պրայմերը պետք է մանրակրկիտ խառնվի: Ուղղահայաց մակերեսները նախապատվում են գլանով կամ փոշեցիրով: Եթե գրունտը ներծծվել հիմքի մեջ 5-10 րոպեի ընթացքում և չորացել է, ապա անհրաժեշտ է կրլին նախաներկում: Կրկին նախաներկումը և հարդարման աշխատանքները կատարել գրունտի առաջին շերտը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո: Շերտերի միջև չորացման ժամանակը կախված է հիմքի տեսակից և ջերմաստիճանի պայմաններից: Կրկնել նախաներկումը առաջին շերտը կիրառելուց մոտավորապես 30-60 րոպե հետո: Մակերեսի պատրաստակամության գնահատման չափանիշը վերամշակման մակերեսին ամրացված թղթի վրա թրջման նշանների բացակայությունն է:

Ուշադրություն

Աշխատանքի ընթացքում խորհուրդ է տրվում պարբերաբար խառնել խառնուրդը: Գործիքներն ու տարաները օգտագործելուց անմիջապես հետո լվանալ ջրով: Նշված բնութագրերը վավեր են շրջակա միջավայրի $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի, օդի հարաբերական խոնավության $60\pm 10\%$ պայմաններում: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով: Հարթեցնող նյութեր օգտագործելուց առաջ հատակները քսելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ՊԼԻՏՈՆԻՏ Գրունտ ՍուպերՊոլ PROFI պրայմերը:

Նախագգուշական միջոցներ

Աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել ձեռնոցներ: Խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով:

Փոխադրման և պահպանման պայմանները

Զմեռային ռեցեպտուրայի համար. Պահել ամուր փակ տարայի մեջ -50°C -ից $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում, պաշտպանել արևի ուղիղ ճառագայթներից: Թույլատրվում են մինչև 5 սառեցման ցիկլեր -50°C -ի դեպքում, հալեցնելուց հետո այն պահպանում է իր հատկությունները: Սառեցումից հետո անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում մինչև ամբողջական հալումը՝ առանց հարկադիր տաքացման:

Ամառային ռեցեպտուրայի համար՝ գրունտների պահպանումը փակ տարաներում ծածկված պահեստներում $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+40^{\circ}\text{C}$ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում, սառեցումը չի թույլատրվում:

Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից: Արտադրության ամսաթիվը տես փաթեթավորման վրա:

Բաղադրություն՝

Ջրային պոլիմերային դիսպերսիա, փոփոխող հավելումներ:

Արտադրողի երաշխիք

Արտադրողը երաշխավորում է, որ մաստիկը համապատասխանում է ՏՊ 2241-001-51552155-2013 պահանջներին, պայմանով, որ սպառողը պահպանի փոխադրման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգների ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար:

Լոգիստիկ տեղեկատվություն 3 լ տարայի համար

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013043862

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 144 հատ

Լոգիստիկ տեղեկատվություն 10 լ տարայի համար

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013043879

Տարաների քանակը ծղոտե ներքնակում՝ 40 հատ

Լոգիստիկ տեղեկատվություն 10 կգ դոյլի համար

Անհատական շտրիխ կոդ 4607013046221

Պալետի վրա դոյլերի քանակը 44 հատ է