

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Гүн нэвтрэх хөрсжүүлэгч – дотор болон гадна ажилд зориулагдсан гүн нэвтрэх хөрсжүүлэгч



Хэрэглээний хүрээ

Уг бүтээгдэхүүн нь дотоод, гадаад засал хийхээс өмнө будах, ханын цаасыг наах, суурийг бэхжүүлэх, суурийн ус шингээлтийг багасгах, заслын болон цавууны ус цагаасаа өмнө урсах, суурийн тоосжилтыг арилгах зорилгоор цемент, цемент, гөлтгөнө дээр суурилсан зуурмагийг цемент, цемент-шохойн гөлтгөнө суурьтай, гөлтгөнө хуудсан хана шал таазны хөрсжүүлэхэд зориулсан.

Савлагаа - 5 л, 10 л тус тус хэмжээтэй хуванцар хувин

- Шууд хэрэглэхэд зориулсан
- Суурийн тоосыг арилгаж, дараагийн давхаргын наалдцыг нэмэгдүүлнэ
- Суурийг бэхжүүлнэ
- Хана, шал, таазны хөрсжүүлэгч
- Гадна болон дотоод заслын ажилд зориулсан
- Хадгалах үед хөлдөөж болно

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

Суурийн шингээх чадвараас хамааран шингэлээгүй хөрсжүүлэгч 1 м² тутамд 100-200 мл зарцуулагдана

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад агаарын болон хөрсжүүлэхэд бэлэн суурийн температур хамгийн багадаа +5 ° C байх ёстой. Гаднах ажлыг гүйцэтгэхдээ боловсруулсан гадаргууг хатах хүртэл хур тунадаснаас хамгаалах шаардлагатай.

Гадаргууг бэлтгэх

Хөрсжүүлэхийн өмнө гадаргууг тоос, шороо, өөх тосноос цэвэрлэнэ. Хуучин болон муу тогтсон сул хэсгүүдийг сайтар арилгах хэрэгтэй.

Хэрэглэх арга

Хөрсжүүлэгчийг хэрэглэхийн өмнө сайтар холино. Босоо гадаргууд өнхрүүлэг эсвэл шүршигч ашиглаг хөрсжүүлэгч түрхэнэ. Хэрэв хөрсжүүлэгч суурь уруу 5-10 минутын дотор шингэж, хатсан бол дахин хөрсжүүлэг хийх шаардлагатай.

Хөрсжүүлэгчийн эхний давхаргыг бүрэн хатаасны дараа давтан хөрсжүүлэх болон засварын ажлыг гүйцэтгэнэ

Анхааруулга

Ажил гүйцэтгэх явцад хөрсжүүлэгчийг үе үе хольж байх ёстой. Хэрэглэсний дараа багаж, савыг усаар зайлж угаана. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, агаарын харьцангуй чийгшил $(60\pm 10)\%$ -д үйлчилнэ. Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой. Шалыг тэгшлэгч түрхэхээс өмнө ПЛИТОНИТ Хөрсжүүлэгч СуперПол PROFI хөрсжүүлэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна.

Аюулгүй ажиллагаа

Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий хэрэглээрэй. Хөрсжүүлэгчийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийнэ үү. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлж, эмчид хандана үү.

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Нарны шууд тусгалаас хамгаалсан, сайтар битүүмжилсэн саванд -50°C -аас $+40^{\circ}\text{C}$ -ийн температурт хадгална. -50 хэмд 5 хүртэл удаа хөлдөөхийг зөвшөөрдөг, гэсгээсний шинж чанараа хадгалдаг. Нэмэлт халаалт ашиглалгүй тасалгааны температурт бүрэн гэсэх хүртэл гэсгээнэ.

Задлан нээгээгүй бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна. Сав баглаа боодол дээрх үйлдвэрлэсэн огноог харна үү.

Орц, найрлага

Полимерын усан дисперс, сайжруулсан нэмэлтүүд.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн Техникийн нөхцөл 20.30.11-070-51552155-2024 шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

5 л хувинтай бүтээгдэхүүний логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013048485

Багц дахь канистрын тоо – 60 ширхэг

10 л хувин бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013048423

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 44 ширхэг