


# PLITONIT

ՀԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ



**Plitonit**  
**Deutsche**  
**Qualität**

## PLITONIT Colorit Easy Fill՝ Եռաբաղադրիչ էպոքսիդային քսուք/ոեակտիվ սուսինձային կոմպոզիցիա R2 T՝ միջսալիկային կարերի համար



Եռաբաղադրիչ էպոքսիդային քսուք/ոեակտիվ սուսինձային կոմպոզիցիա, որն օգտագործվում է արտաքին և ներքին աշխատանքների համար շենքերի և շինությունների կառուցման, վերանորոգման և վերակառուցման ժամանակ, ներառյալ պահեստները, արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրամասերը, բնակելի և հասարակական շենքերը, լողավազանները և այլ մարզական օբյեկտները, ուսումնական հաստատությունները (ներառյալ բուժական և պրոֆիլակտիկ և առողջարանային):

Նախատեսված է բնական քարից պատրաստված երեսպատման սալիկների, կերամիկայի (ներառյալ 0,05% կամ պակաս ջրի կլանում ունեցողները), ապակու, մետաղի, ինչպես նաև հանքային ենթաշերտերի այս տեսակի սալիկներ երեսպատման համար 1-ից 10 մմ լայնությամբ կարերը լցնելու համար:

**Փաթեթավորում՝ պլաստիկ դույլ 2 կգ, 1 կգ**

- 2-ը 1-ում՝ քսուք և սուսինձ
- Հեշտ կիրառվող և մաքրվող, էպոքսիդների միջև աշխատանքի ֆենոմենալ արագություն՝ մեկ րոպեից պակաս երեսպատման 1 մ<sup>2</sup>-ի համար
- Հարթ կար՝ կատարյալ արդյունք, բարձր դիմադրություն կեղտոտությանը
- Հարմար է «տաք հատակ» համակարգերի համար
- Քսուքը հարմար է լողավազանների համար
- Քսուքը հարմար է բացօթյա օգտագործման համար

### Նյութի սպառում

0,2-1,8 կգ/մ<sup>2</sup>՝ կախված կարի լայնությունից, սալիկի չափից և հաստությունից:

### Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքներ կատարելիս և առաջիկա 3 օրվա ընթացքում օդի, հիմքի և սալիկների ջերմաստիճանը պետք է լինի +10°C-ից +25°C սահմաններում:

### Աշխատանքի հիմքի և պայմանների պահանջները

**Օգտագործում որպես քսուք:** Մաքրեք քսուքը ենթակա կարերի հիմքը կեղտից և փոշուց, հեռացրեք շերտավոր բեկորները: Արտաքին աշխատանքի ժամանակ կարի մակերեսը աշխատանքի ընթացքում և հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում պետք է պաշտպանված լինի տեղումներից: Քայլելու հնարավորություն 14 ժամ հետո: Քսուքի կարի խորությունը պետք է լինի սալիկի հաստության առնվազն կեսը: Կարերի քսուքը իրականացնել սուսինձային լուծույթային խառնուրդով՝ արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետներում: Նախքան միջսալիկային կարերը քսուքով լցնելը, սալիկի սուսինձը պետք է ամբողջությամբ կարծրանա, իսկ սալիկների կարերը պետք է ամբողջովին զերծ լինեն չորացրած սուսինձի մնացորդներից:

**Օգտագործում որպես սուսինձ:** Երեսպատման հիմքը պետք է լինի հարթ, ամուր, զերծ փոշուց, կեղտից, ճարպից և այլն: Ցեմենտ-ավազի հիմքերը տեղադրվելուց հետո դրանց հասակը պետք է լինեն առնվազն 28 օր:

### **Նյութի պատրաստում**

Խառնուրդի բաղադրամասերը փաթեթավորվում են անհրաժեշտ համամասնություններով, որպեսզի ամբողջությամբ խառնելիս ստացվի 1 կամ 2 կգ ընդհանուր քաշով հալած զանգված՝ կախված փաթեթավորման տեսակից: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ավելի փոքր զանգվածի լուծույթ պատրաստել, ապա պետք է հետևեք հետևյալ համամասնությանը. 100 գրամ չոր բաղադրիչ C-ի համար պետք է չափել 20 գրամ բաղադրիչ A և 10 գրամ բաղադրիչ B: Բաղադրիչները խառնելու հերթականությունը նշանակություն չունի: Դոզավորման համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել կշեռքներ, որոնք ապահովում են պահանջվող ճշգրտությունը: Փոքր մասերի (մոտ 1 կգ լուծույթ) խառնումը կարելի է ձեռքով անել՝ օգտագործելով մածկիչ: Մեծ ծավալով լուծույթ խառնելիս խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել ցածր արագությամբ (400 պտ/րոպից ոչ ավելի) էլեկտրական գործիք: Ուշադրություն! Բաղադրիչները ավելի մեծ արագությամբ խառնելը հանգեցնում է կոմպոզիցիայի տաքացմանը և դրա կաթսայի ժամկետի կրճատմանը: Պատշաճ խառնված բաղադրության կենսունակությունը առնվազն 90 րոպե է 20°C-ից 25°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում:

### **Գործողության կարգը**

Եթե ապրանքը ստեղծվել է, ապա դրա օգտագործումը թույլատրվում է ոչ շուտ, քան 24 ժամ պահելուց հետո +10°C-ից +25°C սենյակային ջերմաստիճանում: Ավելի վաղ հալեցնելու նպատակով ջեռուցումը չի թույլատրվում:

Հողերը լցնելուց առաջ սալիկների մակերեսը պետք է մաքրել խոնավ սպունգով: Կեղտաջրերի խառնուրդը քսեք սալիկների վրա ռետինե մածկիչով կամ քերիչով և տարածեք այն կարերի համեմատ անկյունագծային շարժումներով:

Սալիկի կարերի մաքրում. քսելուց անմիջապես հետո մակերեսը լվացեք թաց սպունգով և այնուհետև սրբեք լավ քամած սպունգով, մինչև սալիկի մակերևույթից ամբողջովին հեռացվի մանրածեր: Մաքուր պահելու համար մաքրման ջուրը պետք է հաճախակի փոխել: Մաքրման համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել տաք ջուր:

Էպոքսիդային քսուքը սալիկների վրայից հեռացում. Եթե սալիկների վրա ցողունի մնացորդներ կան, ապա քսելու հաջորդ օրը դրանք կարելի է հեռացնել PLITONIT Էպոքսիդային նստվածքի մաքրող նյութի միջոցով: Հետագա փուլում մնացորդների հեռացումը շատ ավելի դժվար կլինի:

### **Փոխադրման և պահպանման պայմանները**

Փոխադրում ծածկված տրանսպորտային միջոցներով, որոնք ապահովում են անվտանգությունը մեխանիկական վնասվածքներից: Պահպանեք արտադրողի փակ փաթեթավորման մեջ պահեստներում այնպիսի պայմաններում, որոնք կանխում են օտար նյութերի և տեղումների մուտքը քսուք: Տեղափոխել և պահել +5°C-ից +25°C ջերմաստիճանում: Ապրանքը կարող է փոխադրվել օդի բացասական ջերմաստիճանում: Ստեղծումը թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 10 ցիկլ՝ -35°C ջերմաստիճանում: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 18 ամիս է՝ արտադրության օրվանից:

### **Ուշադրություն**

Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվեք ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով: Խառնուրդ գնելիս ուշադրություն դարձրեք խմբաքանակի համարին, քանի որ գույնի երանգը կարող է տարբեր լինել խմբաքանակից խմբաքանակ:

## Նախագգուշական միջոցներ

### ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է

Սուր թունավորության պարամետրերի համաձայն, բաղադրիչները (A) և (B) պատկանում են 3-րդ (չափավոր վտանգավոր նյութեր), բաղադրիչ (C) 4-րդ (ցածր վտանգավոր նյութեր) վտանգի դասին՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-ի:

- Մաշկի և աչքերի հետ շփումը առաջացնում է գրգռվածություն:
- Մաշկի հետ շփման դեպքում կարող է ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել:
- Թունավոր է ջրային օրգանիզմների համար
- Խուսափեք փոշու/գոլորշի/աերոզոլի ներշնչումից:
- Աշխատելիս օգտագործեք ձեռնոցներ, կոմբինեզոններ և աչքերի պաշտպանություն:
- Աշխատանքից հետո ձեռքերն ու դեմքը մանրակրկիտ լվացեք:
- Խուսափեք շրջակա միջավայրի հետ շփումից:
- Օգտագործել միայն դրսում կամ լավ օդափոխվող տարածքում:
- ՄԱՇԿԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ լվացեք մեծ քանակությամբ ջրով, եթե գրգռվածությունը

շարունակվում է, դիմեք բժշկի:

– ԱԶՔԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ. Մի քանի բույս զգուշորեն լվանալ ջրով: Հեռացրեք կոնտակտային ռազմակերպությունը, եթե դրանք օգտագործում եք, և եթե դա հեշտ է անել, շարունակեք ողողել ձեր աչքերը: Եթե աչքերի գրգռումը շարունակվում է, դիմեք բժշկի:

- Հեռացրեք բոլոր աղտոտված հագուստները և լվացեք նորից օգտագործելուց առաջ:

### Բաղադրություն

Թափանցիկ հեղուկ սպիտակ շշի մեջ՝ բաղադրիչ A՝ էպոքսիդային խեժ, լուծիչներ: Շագանակագույն հեղուկ կարմիր շշի մեջ՝ բաղադրիչ B. կարծրացուցիչ:

Չոր խառնուրդ դույլով՝ բաղադրիչ C՝ անօրգանական լցոնիչներ:

### Արտադրողի երաշխիք

Արտադրողը երաշխավորում է, որ խառնուրդը համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին, պայմանով, որ սպառողը պահպանում է փոխադրման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգների ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար: Զուտ քաշից շեղում ԳՕՍՏ Ռ 8.579-2002-ի համաձայն: Արտադրանքը հաստատված է քաղաքացիական շինարարության բոլոր տեսակներում օգտագործման համար (AէՖ<370 Բք/կգ, I դասի նյութեր՝ համաձայն ՄանՊԻՆ 2.6.1.2523–09 (ՃԱՆ–99/2009)):

### Լոգիստիկ տեղեկատվություն 1 կգ դույլի համար

Անձնական շտրիխ կոդեր.

սպիտակ	4607013047396
բեժ	4607013047402
մոխրագույն	4607013047464
ավազեմոխրագույն	4607013047471
արծաթագույն	4607013047488
մոխրագույն	
անտրապիտ	4607013047495
տիտան	4607013047501
կակո	4607013047518
Խմբակային շտրիխ կոդեր.	
սպիտակ	14607013047393
բեժ	14607013047409
մոխրագույն	14607013047461
ավազեմոխրագույն	14607013047478

արծաթագույն	14607013047485
մոխրագույն	
անտրասիտ	14607013047492
տիտան	14607013047508
կակո	14607013047515

Դույլերի քանակը տուփի մեջ՝ 4 հատ:

Պալետի վրա դույլերի քանակը 144 հատ է:

**Լոգիստիկ տեղեկատվություն 2 կգ դույլի համար**

Անձնական շտրիխ կոդեր.

սպիտակ	4607013046665
բեժ	4607013046672
մոխրագույն	4607013046689
ավազեմոխրագույն	4607013046696
արծաթագույն	4607013046702
մոխրագույն	
անտրասիտ	4607013046719
տիտան	4607013046726
կակո	4607013046733
վանիլագույն	4607013047839
գրանիտ	4607013047952
գրաֆիտ	4607013047891
շագանակագույն	4607013047976
սրճագույն	4607013047914
կրեմագույն	4607013048058
նուշագույն	4607013048102
փղոսկրագույն	4607013047990
ավազագույն	4607013047921
բաց կապույտ	4607013048010
մոխրագույն-կապույտ	4607013047938
կապույտ	4607013047969
կարամելագույն	4607013048195
մուգ մոխրագույն	4607013047860
ուլտրամարին	4607013048003
սև	4607013047884
ակվամարին	4607013048027
կանաչ	4607013048126
զմրուխտագույն	4607013048140
կապույտ-սև	4607013047983
կտավատագույն	4607013047822
անանուխագույն	4607013048041
բաց շագանակագույն	4607013047877
խոտագույն	4607013048133
բիսկիտագույն	4607013048232
կավագույն	4607013048225
ավազոտ ոսկեգույն	4607013048089
փռշոտ վարդագույն	4607013047907
շոկոլադագույն	4607013048065

մարջանագույն 4607013048072

կիսաթափանցիկ 4607013048560

Դույլերի քանակը ծղոտե ներքնակի վրա՝ 96 հատ: