

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT БетонКонтакт –гялгар, муу шингээлттэй суурийн бэлтгэлд зориулсан барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч



Уг бүтээгдэхүүн нь ус шингээх чадвар багатай (цул бетон, шалны хавтан, бетон блок, цементэн шавардлага гэх мэт) суурийг шавардлага, өнгөлгөө, шалны ажил хийхээс өмнө урьдчилан боловсруулах зориулалттай. Энэ нь өндөр чадвартай бөгөөд, бетонон хана, шаланд хөрсжүүлэгч хийн цемент, гөлтгөнө, шохой – цемент, шохой-гөлтгөнө, полимер найрлагатай бүрээсний наалдах чадварыг сайжруулдаг.

Савлагаа — 1,5 кг, 4,5 кг, 15 кг хэмжээтэй хуванцар хувин.

- Бетонд зориулсан тусгай хөрсжүүлэгч
- Шууд хэрэглэхэд зориулсан
- Хөрсжүүлэгч дотор болон гадна ажилд ашиглахад тохиромжтой
- Энэ нь багс эсвэл өнхрүүлгээр түрхэхэд хялбар байдаг
- Зуурмагаас ус гадагшлахаас хамгаална

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

250 г/м².

Ажлын нөхцөл

Ажлын явцад агаарын температур ба суурь нь +5 ° C-аас илүү байх ёстой.

Гадаргууг бэлтгэх

Хөрсжүүлэхийн өмнө гадаргууг тоос, шороо, өөх тос, салбарласан хууларсан элементүүдээс цэвэрлэ.

Ажлын дараалал

Хөрсжүүлэгчийг нэг төрөл болтол холино. БетонКонтакт хөрсжүүлэгчийг багс өнхрүүлэгчээр бэлтгэсэн гадаргуу дээр түрхэнэ. Хатах хугацаа 3 цаг орчим байна.

Анхааруулга

Хөрсжүүлэгчийг хэрэглэхийн өмнө сайтар холих ёстой. Хэрэглэсний дараа багаж, савыг усаар зайлж угаана. Дээр заагдсан шинж чанарууд нь орчны температур (20±2)°C, агаарын харьцангуй чийгшил (60±10)%-д үйлчилнэ. Ажлыг гүйцэтгэхдээ барилгын ерөнхий ажил гүйцэтгэх зааварчилга, барилга угсралтын ажилд мөрдөгдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга дагаж мөрдөх ёстой.

Аюулгүй ажиллагаа

Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий хэрэглээрэй. Зуурмагийг арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхийгээрэй. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Нарны шууд тусгалаас хамгаалсан, сайтар битүүмжилсэн саванд -40°C-аас +40°C-ийн температурт хадгална. -40 хэмд 5 хүртэл удаа хөлдөөхийг зөвшөөрдөг, гэсгээсний шинж чанараа хадгалдаг. Нэмэлт халаахгүйгээр тасалгааны температурт бүрэн гэсэх хүртэл гэсгээнэ. Гэсгээсний дараа хөрсжүүлэгчийг хэрэглэхийн өмнө сайтар холих шаардлагатай. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар байна. Сав баглаа боодол дээрх үйлдвэрлэсэн огноог харна уу.

Орц, найрлага

Синтетик полимерийн ба эрдэс дүүргэгчийн усан дисперс. Бүтээгдэхүүн нь уусгагч агуулаагүй болно. Галд тэсвэртэй. Шатдаггүй.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч энэ зааврын тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл, зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд хольц нь Техникийн нөхцөл Р 2241-001-51552155-2013 стандарт, шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулж байна. Үйлдвэрлэгч нь материалтай ажиллах технологийг дагаж мөрдөхгүй байх, түүнчлэн эдгээр зааварт заагаагүй зорилго, нөхцөлд ашиглах үед хариуцлага хүлээхгүй.

1,5 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013044890

Бүлгийн бар-код 14607013044897

Хайрцагт агуулагдах хувингийн тоо 12 ширхэг.

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 288 ширхэг

4,5 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013044906

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 96 ширхэг

15 кг хувинтай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013044913

Нэг багц дахь хувингийн тоо – 44 ширхэг