

PLITONIT

МЭРГЭЖИЛТЭН БАЙХ АМАРХАН



PLITONIT Антифриз – зуурмаг болон бетоны хольцод зориулсан хөлдөхөөс хамгаалах нэмэлт



Энэхүү нэмэлтийг иргэний, аж үйлдвэр, тээврийн барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон угсралтыг үйлдвэрлэх зориулалттай бетон ба зуурмагийн хольцод ашигладаг. -35 ° C хүртэл температурт ажлыг гүйцэтгэх боломжийг олгодог. +20 ° C ба түүнээс дээш температурт энэ нь бетон болон сайжруулаагүй зуурмагийн бат бэхийн өсөлтийг хурдасгадаг. Энэ нэмэлтийг ПЛИТОНИТ барилгын хуурай хольцтой хамт хэрэглэх боломжтой. Дараах төмөр бетон угсралтыг үйлдвэрлэх явцад урьдчилан хүчжүүлсэн арматуртай; 5 мм ба түүнээс бага диаметртай хүчжүүлээгүй арматуртай; чийглэг эсвэл нойтон нөхцөлд, түүнчлэн халтай орчинд нэмэлт бодис оруулахыг хориглоно.

Савлагаа — 3 л, 10 л эзлэхүүнтэй хуванцар канистр.

- Хүйтэнд тэсвэртэй нь нэмэгддэг
- Хүчний өсөлтийг хурдасгадаг
- Сайжруулсан зуурмаг, цемент-элсний зуурмаг, бетоны хувьд
- Баяжмал

Бүтээгдэхүүний зарцуулалт

сайжруулсан цемент-элсний хольцтой хамт хэрэглэх

Хүлээж буй нөлөө	Ажлын температур	Нэмэлтийн зарцуулалт, 100 кг хуурай бодис тутамд литрээр			
		Цемент	ЦЭХ М150	ЦЭХ М200	ЦЭХ М300
Бат бэхийн өсөлтийг хурдасгах	+20°C -ээс	0,77 л	0,13 л 0,18 л	0,17 л 0,22 л	0,22 л 0,27 л
Хүйтний эсрэг үйлчилгээ	+5°C хэмээс -5°C хэм хүртэл	1,15 л	0,2 л 0,28 л	0,25 л 0,33 л	0,32 л 0,4 л
	-6°C хэмээс -10°C хэм хүртэл	1,54 л	0,26 л 0,37 л	0,34 л 0,45 л	0,43 л 0,54 л
	-11°C хэмээс -15°C хэм хүртэл	1,92 л	0,33 л 0,46 л	0,42 л 0,56 л	0,54 л 0,67 л
	-16°C хэмээс -25°C хэм хүртэл	2,31 л	0,39 л 0,55 л	0,51 л 0,67 л	0,65 л 0,81 л
	-26°C хэмээс -35°C хэм хүртэл	3,08 л	0,52 л 0,74 л	0,68 л 0,89 л	0,86 л 1,08 л

CCC PLITONIT хамт хэрэглэх

Хүлээж буй нөлөө	Ажлын температур	Нэмэлтийн зарцуулалт, 25 кг хуурай бодис тутамд литрээр**		
		Мастер Өрлөг, T1+	P1 pro	Хурдасгасан, В хүчжүүлсэн, В+, С
Бат бэхийн өсөлтийг хурдасгах	+20°C -ээс	0,05 л	0,07 л	0,08 л
Хүйтний эсрэг үйлчилгээ	+5°C хэмээс -5°C хэм хүртэл	0,07 л	0,1 л	0,12 л
	-6°C хэмээс -10°C хэм хүртэл	0,1 л	0,13 л	0,15 л
	-11°C хэмээс -15°C хэм хүртэл	0,12 л	0,17 л	0,19 л
	-16°C хэмээс -25°C хэм хүртэл	0,16 л	0,2 л	0,23 л
	-26°C хэмээс -35°C хэм хүртэл	0,19 л	0,27 л	0,31 л

Хэрэглэх арга

Нэмэлтийг нэмэх нь бетон эсвэл зуурмагийн хольцыг холих үстай хамт холих явцад хийгдэх ёстой. Нэмэлтийн үр ашиг нь хамгийн бага хэмжээний үс холих тусам нэмэгддэг. Нэмэлтийг хуурай хольц дээр шууд нэмж болохгүй.

Бетон болон зуурмагт хэрэглэх зөвлөмж

- бетон эсвэл зуурмаг үйлдвэрлэхийн тулд дулаан дүүргэгчийг ашиглах шаардлагатай;
- 0°C хэмээс температурт бетон эсвэл зуурмагийн хольцын санал болгож буй температур нь +25 °C хэмээс багагүй байна;
- Дулаан үүсгэх өндөр чанартай, хурдан хатуурдаг өндөр зэрэглэлтэй цементийг ашиглахыг зөвлөж байна;
- хөлдөлтийн улмаас чийг алдагдахаас зайлсхийхийн тулд ажил дууссаны дараа бетон эсвэл зуурмагийн гадаргууг ус үл нэвтрэх материал (дээврийн эсгий, полиэтилен хальс гэх мэт) давхаргаар хучих; Шинээр тавьсан бетон эсвэл зуурмагийг эрчимтэй дулаан алдагдлаас хамгаалахыг зөвлөж байна (дулаан тусгаарлагч материалаар хучих), боломжтой бол нэмэлт халаалтыг хийхээр зохион байгуулах хэрэгтэй;
- зуурмагийн хольцыг хэрэглэх үед суурийг +10 хэм хүртэл халаах шаардлагатай;

Техник үзүүлэлтүүд

Гадаад байдал	Шингэн нь хөх-цэнхэр өнгөтэй, бага зэрэг тунадас (суспенз) байхыг зөвшөөрнө
Хуурай бодисын массын хувь, %	35 -аас багагүй
Нягтрал, г/см ³	1,27-1,31
Хүчил ба шүлтийн харьцаа (pH)	5,0-10,0
CL- агуулга,%, илүүгүй	9

Аюулгүй ажиллагаа

Нэмэлт нь ОХУ-ын стандарт хэмжилзүйн газрын ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу аюулын 4-р (бага аюултай бодис) ангилалд хамаарна. Ажил гүйцэтгэхдээ бээлий, нүдний шил, амны хаалт хэрэглээрэй. Нэмэлтийг арьс, нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх. Нүдэнд хүргэсэн тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний усаар зайлна. ХҮҮХДЭЭС ХОЛ БАЙЛГА!

Тээвэрлэлт болон хадгалах нөхцөл

Тээвэрлэлт, хадгалалтыг -25 хэмээс доошгүй, +40 хэмээс ихгүй температурт, нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан битүүмжилсэн саванд авч явахаар хийнэ. Тэгээс доош температурт тээвэрлэх явцад тунадас үүсэж болох бөгөөд энэ нь халааж, сайтар холих замаар бүтээгдэхүүний шинж чанарыг алдагдуулахгүйгээр уусдаг.

Орц, найрлага

Органик болон органик бус хүчлүүдийн давсны усан уусмал.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

Хэрэглэгч тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл, энэхүү гарын авлагад заасан зааврыг дагаж мөрдсөн тохиолдолд нэмэлт нь техникийн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж байгааг үйлдвэрлэгч баталгаажуулна. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.

3 кг канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013046030

Бүлэг бар-код 14607013046037

1 хайрцагт агуулагдах канистрын тоо – 6 ширхэг

Нэг багц дахь канистрын тоо – 144 ширхэг

10 л канистртай бүтээгдэхүүний хувьд логистикийн мэдээлэл

Хувийн бар-код 4607013046023

Нэг багц дахь канистрын тоо – 40 ширхэг